

## CLK-52- Epoksi Zımpara Döküm Reçinesi

### CLK-52- Epoksi Zımpara Döküm Reçinesi

**Tanım:** Solventsiz Epoksi Reçine Esaslı Düşük Vizkoziteli, Çift bileşenli, epoksi zımpara yapıştırıcısı. Düşük vizkoziteli, çift bileşenli, CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı. Epoksi hafif, modifiye edilmemiş, sıvı bir bisfenol A-epiklorohidrin epoksit reçinesidir. saman renginde ve düşük viskozitededir. Epoksi en standart sıvı reçinelerden biridir. İstenilen son özelliklere bağlı olarak amin, anhidrit, poliamid veya diğer Özel sertleştiricilerle kürlenir. Ürünler mükemmel kimyasal dirence, üstün fiziksel ve elektriksel özelliklere, maksimum ısı direnci ve mükemmel yapışma. Epoksi oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda kürlenebilir sertleştirici seçimine bağlıdır. CLK-52- Epoksi Zımpara Döküm Yapıştırıcısı

#### Kullanım alanları:

Zımpara Yapıştırıcısı Saplı sapsız MOP zımparalarda, plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcısıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

#### Özellikleri:

Zımpara Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ, kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında ya da +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B Bileşeni) büyük kutudaki ana malzemeye (A Bileşeni) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 10- ile 12 dakika arasında kullanılmalıdır. Makine, rulo veya mala ile zemine uygulanır. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, yapıştırıcıyı plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrelelere uygulayın. Makine ve aparatları kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı Malzemenin hazırlanması: Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı Orantılı olarak hazırlanmış A ve B bileşenleri yavaş devirli bir karıştırıcı ile karıştırılır, karışıma homojen bir kıvam elde edene kadar devam edilir. CLK-52- setinin tamamen kullanılamayacağı durumlarda karışım oranları göz önünde bulundurularak daha az miktarlarda kullanılabilir. CLK-52- Epoksi Zımpara Döküm Yapıştırıcısı.

#### AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

**Ambalaj:**

25-30-35 Kg (A+B) setler halinde temin edilir. İstenildiğinde de fıçı ile verilmektedir.

**Teknik Özellikler:**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Renk               | Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır. |
| Sertlik Shore A    | 80-85                                              |
| Bağlayıcı madde    | Isıya Dayanıklı Epoksi Reçine                      |
| Uygulama Süresi    | 5-25 °C de 20-30 Dakika                            |
| Karışım Oranı      |                                                    |
| Yoğunluk (20 °C)   | A Bileşeni:1,15 gr/ml B Bileşeni:1,05 gr/ml        |
| Katılma Başlangıcı | 25-40 °C de 8 Dakika                               |
| Kuruma Süresi      | 1 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat         |
| Eğilme Mukavemeti  | 45 kg/cm <sup>2</sup>                              |
| Gerilme Mukavemeti | 30 kg/cm <sup>2</sup>                              |
| Isı mukavemeti     | -40 °C/ +280 °C                                    |
| UV                 | + UV Dayanıklısıdır.                               |

CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

**Teknik Veriler**

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RENK              | Şeffaf-Siyah -Krem                                              |
| YOĞUNLUK          | A: 1.60 gr/cm <sup>3</sup> B: 1.25 gr/cm <sup>3</sup>           |
| ALEVLENME NOKTASI | 280°C                                                           |
| KARIŞIM ORANI     |                                                                 |
| UYGULAMA SÜRESİ   | 45 dakika (+20°C de)                                            |
| TAM MUKAVEMET     | 7 gün                                                           |
| AMBALAJ           | 5.kg -15 kg-20-25-30.kg lık setler halinde                      |
| RAF ÖMRÜ          | Açılmamış orijinal ambalajında 12 ay (+5°C üstünde depolanmalı) |

CLK-52- Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı

**Güvenlik Önlemleri:**

Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Epoksi Zımpara Yapıştırıcısı.

**CLK-52- Epoksi Zımpara Döküm Reçinesi**

**AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

[www.polymex.com.tr](http://www.polymex.com.tr)

CLK-52