

POLYMEX-1002-ÇİFT BİLEŞENLİ UV POLİÜRETAN BOYA

P-1002-Çift Bileşenli UV Son Kat Boya

Ürün Tanımı:

Akrilik Reçine esaslı UV dayanımlı, çift bileşenli, poliüretan esaslı uv son kat boyasıdır.

Uygulama Alanları:

Parlak ve çizilmeye karşı dayanıklı ve elastiktir. Uygulandığı yüzeylerde bir film tabakası meydana getirerek üzerine tatbik edildiği alanları kimyasal ve fiziksel etkilere karşı korur. Çift Bileşenli Uv Poliüretan Boyası.

Özellik ve Avantajlar:

Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakterilerden etkilenmez. UV ışınlarından etkilenmediğinden güneş ışınlarına dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeye göre aderansı yüksek olup, yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı ve petrole karşı dayanıklı aynı zamanda geçirimsizdir. Çift Bileşenli Uv Poliüretan Boyası.

Uygulama:

Alifatik UV Dayanıklı Sonkat Boya Ana malzeme 4 oran, sertleştirici malzeme 1 oran olarak birlikte max. 2-3 dakika temiz bir çubuk veya elektrikli mikser ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Uygulama; isteğe göre fırça, rulo veya havasız püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilebilir. Tatbik edilecek yüzeyler toz ve yabancı maddelerden arındırılmalı, parlatılmış yüzeyler mum (wax) tabakasından tamamen temizlenmeli, gerekli yerler zımparalanmalıdır. Uygulama 1 saat içerisinde tatbik edilir. Öncelikli kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşir. Tam kuruma 2-3 saatte, kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını sağlaması 7 gün içerisinde oluşur. Uygulama yapılan yüzey en az 4 saat boyunca ıslatılmamalı, üzerinde yürünmemeli ve korunmalıdır. Çift Bileşenli Uv Poliüretan Boyası.

Sarfiyat: 250 gr/m²

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1002

Teknik Özellikler:

Renk	Zemin rengine göre istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat isteğe göre
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	A: 1,20 gr/ml B:0,80 gr/ml
Karışım Oranı	A/B:4/1
Uygulama Süresi	25 °C de 1 Saat içerisinde uygulanmalıdır
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 1 saat
Isıya Dayanıklılık	-40 °C /+ 600 °C ısısında 1 saat
Kuruma Süresi	1 Saat
Çevreye Uyumluluk	Çevreye olumsuz etkisi yoktur
Sağlığa Uygunluk	Sağlığa etkisi yoktur, Kesinlikle Solunmaz.
Eğilme Mukavemeti	45 Kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 Kg/cm ²
UV ışınları	Dayanıklıdır.

Çift Bileşenli Uv Poliüretan Boyası.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Çift Bileşenli Uv Poliüretan Boyası.

POLYMEX-1002-ÇİFT BİLEŞENLİ UV POLİÜRETAN BOYASI

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1002