

POLYMEX-1009-Alkid Bazlı Asitli Ortam Kaplaması

P-1009-Alkid Bazlı Asitli ortam Kaplama Malzemesi

Ürün Tanımı:

P-1009-Alkid bazlı, çift komponentli, solvent içermeyen elastik veya sert, zemine ve uygulandığı yüzeye mükemmel yapışan alkid ve solventsiz izolasyon ve zemin kaplama malzemesidir. Alkid Bazlı Asitli ortam Kaplama Malzemesi

Kullanım Alanları:

Polymex-1009; Alkid Bazlı Asitli Ortam Kaplama Malzemesi bünyesinde solvent ihtiva etmediğinden özellikle kapalı alanlarda güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Solventsiz olması, kargo holdları, balast tankları, su tankları ve içme suyu tanklarında da güvenle kullanılmasını sağlar. Asit ve solventlerden kesinlikle etkilenmez. Fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı çok üstün direnç gösterebilen, hijyen sağlayan kaplama malzemesidir. Alkid Bazlı Asitli ortam Kaplama Malzemesi.

Gıda üretimi yapan tesislerde, hastanelerde, soğuk hava depolarında, asit tank ve havuzlarında parafin, yağ, mazot muhtelif konsantrasyonlarda ve çeşitli solvent içeren depolama tanklarında, kapalı otopark zeminlerinde, havuzlarda, gemi yat ve teknelerde kullanılmaktadır. Alkid Bazlı Asitli Ortam Kaplama Malzemesi

(S.A 2.5 kum raspaşı yapmak şartıyla) Beton ve diğer emici yüzeylerde Polymex P-1009 den önce Polymex Alkid Astar tavsiye edilir. Özellikle zemin kaplamalarında, asit kantarlarında ve havuzlar için geliştirilmiştir. Antitoksindir, su depolarında kullanıldığında suyun tat ve kokusunda değişim olmaz. Alkid Bazlı Asitli Ortam Kaplama Malzemesi

Depolama ve Raf Ömrü:

Teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 9 aya kadar saklanabilir. Malzeme, nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve Uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda açılmadan muhafaza edilmelidir. Alkid Bazlı Asitli Ortam Kaplama Malzemesi



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1009

Teknik Özellikler:

Renk	Beyaz (isteğe göre renklendirilebilir)
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı madde	Solventsiz alkit reçine
Parlama noktası	255 °C
Viskozite (25 °C)	Tiksotropik
Yoğunluk (20 °C)	1.6 kg/lt
Hacimsel Katı Madde	98%
Kuru / Yaş Film Kalınlığı	300 / 350 mikron
Pratik kaplama kapasitesi	1.2 kg / m ²
Kuruma (25 °C)	ilk kuruma 1-2 saat, tam kuruma 24 saat. 2. kat uygulama minimum 24 saat sonra.
Tatbik ısı limitleri	-5 / +35 °C
İnceltme	İnceltme yapılmaz, sadece astar olarak kullanıldığında Alkit inceltici kullanılır.
Isı mukavemeti	245 °C
UV ışınları	Dayanıklıdır. (Çözülme 20 yılda başlamaktadır.)
Tatbik şekli	Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless
Yüzek hazırlama	Metal yüzeylerde SA 2.5 kum paspası, beton ve ahsap
Karışım ömrü	yüzeyler tamamen temizlenmeli 45 dk.
Karışım oranı	A/B:4.166 /1 kg.

Alkid Bazlı Asitli ortam Kplama Malzemesi

Teknik Bilgiler:

Betona Yapışma	4-5 N/mm²
Metal Saç Yapışma	5-7 N /mm ²
Basınç Dayanımı	75 N/mm ²
Eğilme Dayanımı	25 N/mm ²
Elastisite Modülü	10000 N/mm ²
Katı Madde	%100
Elektriksel Direnç	10 ⁴ -10 ⁶ ohm
Isı Dayanımı	245. °C'
Yoğunluk	1,60 gr/ml

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Alkid Bazlı Asitli ortam Kaplama Malzemesi

POLYMEX-1009-Alkit Bazlı Asitli Ortam Kaplaması



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15