

POLYMEX-1013-Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi

P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Ürün Tanımı:

Nem Bariyeri Şeffaf, sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, tek bileşenli poliüretan izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının ve bodrum duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Solvent bazlıdır. Zemin ve havadaki nem ile tepkime sonucunda koruyucu etkisini göstermektedir. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Özellik ve Avantajları:

- Kolay uygulanır (rulo veya fırça ile).
 - Derine nüfuz eder. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon
 - Harcı, sıvayı veya betonu tek biçimli, dikişsiz bir su izolasyon korumasına dönüştürerek mükemmel izolasyon sağlar. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon
 - Sıradan duvar boyalarının tümüyle boyanır.
 - Bakteri ve mantarlara karşı dayanıklıdır.
 - Yüzeyi dengeler, duvar alçısı ile duvar boyasını nem oluşumundan korur.
 - Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekeleri üstünde kimyasal direnç sağlar.
- . Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.**

Uygulama Alanları:

Polymex P-1013; Nem Bariyeri yüksek dirençli, artan nem izolasyon malzemesidir. Aşağıda belirtilen yerlerdeki harç, çimento sıva, alçıpan, beton veya ahşap duvarlara uygulanabilir:

- Bodrum Temel duvarları Negatif izolasyonları
- Zemin katındaki iç duvarlar vb. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Uygulama ve Sarfiyat: Yüzey Hazırlama:

Nem Bariyeri Yüzeyin; temiz, kuru, sağlam olması ve izolasyon malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulanacak yüzeydeki kirler, yağlar, organik maddeler ve toz, mekanik taşlama yolu ile temizlenmelidir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevsek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Uygulama:

Nem Bariyeri Üç kat halinde 0,3-0,4 kg/m² şeklinde uygulanmalıdır. Bu miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir. Yüzeyin su ile yıkanmaması gerekmektedir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15



İzolasyon: En iyi sonuç için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma Süresinin uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir. İzole edilecek yüzey tamamen kaplanana kadar, Polymex -1013; Nem Bariyeri bir rulo veya fırça yardımı ile uygulanmalıdır. 2–3 Saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve ilk kat hala biraz yapışkan durumda iken Polymex P-1013; ikinci katı Sürülmelidir. Nem sorunu ciddi ise ve yüksek negatif baskı bekleniyor ise üçüncü katın da uygulanması gerekir. Uygulamadan 12 saat sonra (en geç 36 saat içinde), normal duvar boyası ile yüzey kapatılmalıdır. Saklama Koşulları: Teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve Uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir . P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Depolama ve Raf Ömrü:

Nem bariyeri teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Nem Bariyeri Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Ambalaj:

17, 20, 25 Kg'lık tenekeler halinde sunulmaktadır.

Güvenlik Önlemleri:

Polymex,-1013; Nem Bariyeri izosiyanat ve ksilen içermektedir. Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara ile yaklaşılmamalıdır. Yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Eldiven ve koruyucu gözlük ile eller ve gözler korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır. Ürünü uygulama sırasında yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon

Not: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Lütfen Güvenlik Veri sayfasını inceleyiniz

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon.

P-1013-Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1013