POLYMEX-1015-2K ATIK SU BORUSU YALITIM MALZEMESİ



P-1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı: ; İki Bileşenli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı su izolasyon ve yalıtım malzemesidir. iki bileşenli, poliüretan esaslı esnek hızlı kürlenen, elastik, soğuk uygulanan sıvı membrandır. Uygulandığı hemen her türlü yüzeye mükemmel yapışarak yüksek elastikliğe sahip bir film oluşturur.
Poliüretan Su İzolasyon Malzemesidir
Çift Komponentli PVC -Poliüretan bazlı kimyasallara karşı koruma ve su izolasyonu sağlayan Kaplama Malzemesidir. Atık su borularının iç ve dış yüzeylerinde kullanılan PVC ile modifiye edilmiş, yüksek kimyasal dayanımlı ve su geçirmezlik sağlayan kaplama malzemesidir. Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi.

Özellikler:
-Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmez (-30 °C/+120 °C)
-Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitlere ve seyreltilmiş sülfatlara dayanımlı.
-Fırça veya rulo mala ile kolay uygulama
-Metal ve beton yüzeylere yüksek yapışma gücü
-Büzülmez ve çatlamaz
Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi

Uygulama Alanları:
-Atık su boruları
-Temel perde duvarları (pozitif yönde)
-Yakıtlarla temas eden zeminlerde
-Prefabrik dere olukları
-Yeraltı su yapıları
-Yapay göletlerde kaplanmasında
-Su ve hidrokarbon depolanması için tank kaplamalarında
-Asit Havuzlarının kaplanmasında
-Akü Havuzlarının Kaplanmasında

Uygulama:
Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi Yüzeyin nemden arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulama yüzeyi kuru, sağlam, temiz, yağ toz, kir ve gevşek malzemelerden, ayrıca sistem üzerindeki başka kaplamalardan (akrilik, bitüm vb.) iyice arındırılmış olmalıdır. Yüzey Polymex-1001 ile astarlanmalıdır. A bileşeni üzerine B bileşeni eklenir ve elektrikli karıştırıcı ile yaklaşık 300/400 dev/dak. Minimum 3 dk. homojen oluncaya kadar karıştırılır. Karıştırılmış net malzeme fırça veya rulo, mala- ile zemine

sürülerek uygulanır. Gerekli görüldüğünde10 dk içerisinde hava kabarcıkları kirpi rulo ile alınmalıdır. Pot Life +20 °C'de yaklaşık 60 dk. Katlar arası uygulama süresi 12-24 saat arasıdır.12 saat sonrası üzerinde yürünebilir. Tam kuruma 3 gün içinde olur. P-1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi

Depolama ve Raf ömrü:
Açılmamış orjinal ambalajlar kapalı bir depoda % 50 nem ve +23 °C de 12 aydır.

Ambalaj:
5,12,24,30 Kg'lık setler halinde (A/B).

Teknik Özellikler:

Karışım Oranı 5/1	**A/B: 5/1**
Yoğunluk	1,3 gr/ml
Pot Life	45-60 dakika
Üzerinde Yürünebilme	12 saat
Tam Sertleşme	72 Saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	5-30 C
Sarfiyat	1m² 'de 1 mm kalınlık için 1,4 kg

P-1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi

Dikkat Edilmesi Yararlı Hususlar:
Uygulama yapılacak zeminin sıcaklığı +5 °C 'nin altında ya da +30 °C'nin üstünde ise uygun sıcaklık beklenmelidir. Uygulama işleminden sonra 12 saat üzerine basılmamalıdır. Uygulanan işlemden sonra asgari 2 saat su ile temas etmemelidir. P-1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi

Güvenlik:
Poliüretan sistemlerin tümünde olduğu gibi karışım ve bileşenlerin ciltle doğrudan temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde cilt bol su ile yıkanmalıdır. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi.

P-1015-2K Atık Su Borusu Yalıtım Malzemesi