

POLYMEX-1023-NEM BARIYERİ İZOLASYON MALZEMESİ

P-1023-2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Ürün Tanımı:

İki Komponentli Nem Bariyeri beyaz, Şeffaf-sarımsı, yarı-katı, aşınmaya dayanıklı, derine nüfuz eden, iki bileşenli reçine esaslı bir izolasyon malzemesidir. Negatif baskı sonucu nem sorunu yaşayan bodrum katlarının duvarlarını, izole etmek için kullanılmaktadır. Kesinlikle Solventsizdir. Yüksek kaliteli, çift komponentli bir üründür. 2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Polymex-1023; İki Bileşenli Nem Bariyeri zemin yenileme ve yeni zemin uygulamalarında astar, tesviye şapı, epoksi harç kaplama amaçları ile kullanılabilir. Düşük viskozitesi ve mükemmel yüzey ıslatma gücü ile zemin içine çok kolay emilir ve yüksek dayanımlı kaplama malzemesi haline gelir.

Özellikleri:

Kolay uygulanır (Rulo, Fırça veya Mala).

Derine nüfuz eder.

Harcı, sıvayı veya betonu tek biçimli, dikişsiz bir su izolasyon korumasına dönüştürerek nem bariyeri mükemmel izolasyon sağlar.

Sıradan duvar boyalarının tümüyle boyanır.

Bakteri ve mantarlara karşı dayanıklıdır.

Yüzeyi dengeler, duvar alçısı ile duvar boyasını nem oluşumundan korur.

Yağ, gres, nem, kimyasal ve diğer sıvı kir lekeleri üstünde kimyasal direnç sağlar.

Kalitesi kanıtlanmış, yüksek kaliteli bir astar olarak da kullanılabilir.

Solvent içermez kapalı alanlarda kullanıla bilir.

Hidroliz direnci yüksek. 2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.



Kullanım Alanları:

Polymex P-1023; yüksek dirençli, artan nem izolasyon malzemesidir. Aşağıda belirtilen yerlerdeki harç, çimento sıva, alçıpan, beton veya ahşap duvarlara uygulanabilir: Bodrum duvarları. Temel izolasyonları. Zemin katındaki iç duvarlar vb. 2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Uygulama ve Sarfiyat:

Yüzey Hazırlama:

Yüzeyin; temiz, kuru, sağlam olması ve izolasyon malzemesinin yapışkanlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü Kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Uygulanacak yüzeydeki kirler, yağlar, organik maddeler ve toz, mekanik taşlama yolu ile temizlenmelidir. Yüzeydeki muhtemel pürüzlerin giderilmesi önemlidir. Her türlü gevsek yüzey parçası ve taşlama işleminden kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir. Yüzeyin su ile yıkanmaması gerekmektedir. En iyi sonuç için, uygulama ve bekleme sırasındaki sıcaklık 5°C ile 35°C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresinin

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

uzamasına neden olurken, yüksek sıcaklıklar kuruma süresini hızlandırır. Yüksek nem oranı, son bitirme işini etkileyebilir. İzole edilecek yüzey tamamen kaplanana kadar, Polymex P-1023 bir rulo, fırça veya Airles makinesi yardımı ile uygulanmalıdır. 2–3 Saat sonra (en geç 4 saat içinde) ve ilk kat hala biraz yapışkan durumda iken Polymex P-1023 ikinci katı sürülmelidir. Nem sorunu ciddi ise ve yüksek negatif baskı bekleniyor ise üçüncü katın da uygulanması gerekir. İki Bileşenli Nem Bariyeri Uygulamadan 12 saat sonra (en geç 36 saat içinde), normal duvar boyası ile yüzey kapatılmalıdır.

Uygulama:

En az iki kat halinde olmak kaydı ile m² ye 300-400 gram şeklinde uygulanmalıdır. Bu miktardaki uygulama, rulo ile uygun koşullar altında düz bir yüzeye yapılmalıdır. Yüzeydeki gözeneklere, ısıya, neme, uygulama yöntemine ve gerekli ince işlere bağlı olarak tüketim miktarı değişmektedir.

Ambalaj:

Polymex P-1023; 15,20 ve 25 Kg'lık tenekeler halinde sunulmaktadır.

Depolama ve Raf Ömrü:

2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.Nem bariyeri teneke kovalar, kuru ve soğuk odalarda 12 aya kadar saklanabilir. Malzeme nem ve güneş ışığından korunmalıdır. Saklama sıcaklığı; 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ürünler; imalatçının adını, ürün tanımını, parti numarasını ve uygulama uyarı etiketlerini taşıyan orijinal teneke kovalarda, açılmadan muhafaza edilmelidir. 2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Teknik Özellikler:

Renk	Şeffaf, beyaz, gri, sarı
Pot Life	60-70 dakika
Karışım Oranı A/B	4/1
Çalışma Sıcaklığı	Minimum 15 °C

2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

Güvenlik Önlemleri:

2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.Polymex-1023; Nem bariyeri iki bileşenlidir kesinlikle solventsizdir.Yeterli miktarda havalandırma gerekmektedir. Eldiven ve koruyucu gözlük ile eller ve gözler korunmalıdır. Malzemenin gözle teması halinde gözler bol su ile durulanmalı ve derhal bir doktora başvurulmalıdır.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. 2K Nem Bariyeri İzolasyon Malzemesi.

POLYMEX-1023-NEM BARIYERİ İZOLASYON MALZEMESİ

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-1023