POLYMEX-1024 2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı



ÜRÜN TANIMI: POLYMEX P-1024-Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likid izolasyon membranıdır. Bayındırlık *poz*. *No*: 04.626/7-e P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

KULLANIM ALANLARI

Binaların temel perde betonlarında çatı ve teraslarda garajlarda bodrum katlarında tünellerde ve alt geçitlerde yeraltı depolarında her türlü beton yapıların derz aralarında uygulandığı yüzeye yüksek aderans sağlar. Rötre çatlaklarını köprüleme özelliğine sahiptir.Topraktaki bitki köklerine, bakterilere alkali ve tuzlara asitlere dayanıklıdır.Nem ve su geçirmez izolasyon malzemesi olarak kullanılır. P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membran

Teknik Özellikler:

RENK	SİYAH-GRİ-
GÖRÜNÜM	MAT-PARLAK
AĞIRLIKÇA KATI MADDE	100
YOĞUNLUK	1,40gr/cm ^{3}
SARFİYAT	SİSTEME VE UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYE GÖRE DEĞİŞİR.
AMBALAJI	20 kg A BİLEŞENİ + 20,kg B BİLEŞENİ :TOPLAM 40 kg
KARIŞIM ORANI	1/1
KARIŞIM ÖMRÜ	45 dakika/25°
KATLARARASI UYGULAMA	12 SAAT/ 25°
UYGULAMA YÖNTEMLERİ	FIRÇA, RULO, MALA, HAVASIZ TABANCA.
RAF ÖMRÜ	2 YIL
SICAKLIK DAYANIMI	190°C
GERİLME MUKAVEMETİ	20 N/mm ^{2}
ÇEKME DAYANIMI	1,9 N/mm ^{2}
KOPMADA UZAMA	%2000
SHORE A SERTLİĞİ	45
MEKANİK MUKAVEMET	7 gün/25°
EKİPMAN TEMİZLİĞİ	Polymex Poliüretan inceltici

Kalite: POLYMEX-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Uygulama kalitesinin en az kullanılan malzemenin kalitesi kadar önemli olduğu gerçeği firmamızın ‘ kaliteden taviz Vermemek ” prensibi ile ürün ve uygulama kalitesinin garantisini oluşturur. Su İzolasyon Membranı ile yapılacak alanın proje isteklerine uygun olarak, ”doğru teşhis” ” doğru ürün” ve ” doğru uygulama ” ile gerek ürünün TSE, TSEK gerekse uygulamaların uluslararası standartlara (ISO 9001, EN, ASTM) uygun olması sağlanır. Ürün ve uygulama gereklerine göre her aşamada gerçekleştirilen kalite kontrol testleri ile işin doğruluğu ve performansının ölçülmesi sağlanır. P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey aderansını zayıflatacak her türlü yağ, kir ,pas ,toz ve gevşek beton tabakalarının temizlenmesi gerekmektedir. Gerekli olduğu durumlarda Polymex geri dönüşüm astarı ile yüzey sıyırma kat olarak astarlanmalıdır. P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

KARIŞIM HAZIRLAMA

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır Karışım sonrası uygulamaya hazırdır.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Karışım yapılmış ürün uygulanacak yüzeye uygun fırça ,rulo airles ile 45 dakika içersinde uygulanmalıdır. Gözenekli yüzeylerde ürün uygulandıktan sonra hava kabarcığı oluşmaması için 1.kat uygulaması sıyırma kat olarak çekilmeli 2 saat sonra diğer kat uygulanmalıdır.Su yalıtım malzemesi İki bileşenli Poliüretan Bitüm esaslı likit Membran %2000 Elastik delinmeye karşı mükemmel direnç ve asitlere kimyasallara dayanıklı mükemmel yekpare izolasyon malzemesidir. P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

UYGULAMA ŞARTLARI

Ortam ve yüzey sıcaklığı +08°C altında +35 C üzerinde ise uygulamadan kaçınılmalıdır. Islak ve nemli yüzeylere uygulama yapılmamalıdır**.** P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

GÜVENLİK

POLYMEX-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz. Gereği durumda ürünün malzeme Güvenlik Bilgi Fişine bakınız. Solumayınız deri ve gözle temasından kaçınınız yutmayınız uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

TAŞIMA ve DEPOLAMA

POLYMEX-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Ürün 5-35° C arasında muhafaza edilmelidir. Ürün direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Açılmış ürünü kendi ambalajında kapağı iyice kapatarak muhafaza edilmelidir ve bir hafta içersinde kullanılmalıdır. Açılıp tekrar kapatılmış ambalajların yüzeyinde kurumuş film tabakası oluşabilir, yüzeydeki film tabakası alınarak tekrar kullanılabilir. P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

NOT: POLYMEX P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı Polymex üründe ve bu teknik dökümanda zaman içerisinde geliştirme /revizyon yapma hakkını saklı tutar. Bu Teknik Bilgi Fişi daha önce bu ürün için yayınlanmış Teknik Bilgi Fişini geçersiz kılar ve 5 yıl süreyle geçerlidir. Kullanıcı elindeki teknik dökümanın en güncel versiyon olduğundan emin olmalıdır gerekirse firmamızla temas ederek dökümanın güncelliği sorgulanmalıdır. Ürünün amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı uygulama koşullarının ve şekillerinin geçerliliği uygulayıcının sorumluluğundadır. POLYMEX Epoksi Boya ürünlerin tavsiye edildiği şekilde uygulanmasından doğacak sonuçlardan iş kazalarından doğrudan yada dolaylı zarardan ve ziyan hususunda hiçbir teminat talebini kabul etmez. Yukarıda bildirilen ambalajlama değerleri POLYMEX tarafından standartlaştırılmış formüllerdeki nominal POLYMEX P-1024-Bitüm Modifiyeli 2K Poliüretan Likit İzolasyon Membranı değerlerdir. Normal üretim şartlarında uluslararası standartlarda öngörülen ölçüde sapmalar meydana gelebilir.

P-1024-Bitüm modifiyeli poliüretan esaslı iki bileşenli solventsiz reaksiyon kurumalı likid izolasyon membranıdır. Bayındırlık *poz*. *No*: 04.626/7-e P-1024-2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

POLYMEX-1024 2K Bitüm Modifiyeli Poliüretan Likit izolasyon Membranı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15