POLYMEX-1052-Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesi.

P-1052-Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesi.

Ürün Tanımı

POLYMEX -1052- Su Bazlı, Tek bileşenli, Poliüretan Reçine Esaslı Antibakteriyel ajanlar ve dispersiyon içeren, su yalıtımı, yüzey koruma ve bağlayıcı reçine malzemesidir. P-1052-Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesidir.

Özellikleri Su Bazlı Poliüretan İzolasyon

Elastomerdir, elastikiyetini uzun süre korur,
Çevre koşullarına ve güneş ışınlarına karşı dirençlidir,
- 30 C° ye varan düşük sıcaklık değerlerinde esnekliğini korur deforme olmaz,
Isınma -soğuma çevrimlerine karşı dirençlidir,
Mineral, metal ve ahşap esaslı yüzeylere yüksek yapışma performansına sahiptir,
Hidroliz direnci yüksektir,
Kılcal çatlakları köprüler, ek yersiz su geçirmez tabaka oluşturur.
Düşük viskoziteli formülü sayesinde mineral yüzeylere kolayca emprenye olur.
Düşük konsantrasyonlu alkali ve asit çözeltilerine karşı dirençlidir.
Su bazlı olduğu için iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesidir.

Uygulama alanları Su Bazlı Poliüretan İzolasyon

Su depolarında yüzme havuzlarında ıslak zeminlarde vs
Su bazlı ürünler için yapışma gücü yüksek, aderans astarı olarak,
Su yalıtım ve yüzey koruma amaçlı, betonarme yüzeylerde
Banyo,tuvalet vb. ıslak hacimlerde seramik ve fayans altına su yalıtım amaçlı,
Ahşap yüzeylerini neme karşı korunması için,
Deri esaslı ürünleri neme karşı koruma ve yapıştırma amaçlı
Ambalajlama ve Alüminyum folyo yapıştırıcısı olarak

Uygulama Su Bazlı Poliüretan İzolasyon

Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, yapışmayı engelleyecek her türlü malzemeden arındırılmış olması gerekir. Taze beton zeminler uygulama yapılmadan önce, en az 28 gün kurumaya bırakılmalıdır. POLYMEX-1052- uygulaması tek katta kalın bir tabaka halinde değil, 2-3 katta ve ince tabakalar halinde yapılmalıdır. Toplam sarfiyat asgari 1,50.kg/m² olmalıdır. Nihai kürlenme hava sıcaklığına ve ortam nemine bağlı olarak 5-7 günde gerçekleşir.

Uygulama Notları Su Bazlı Poliüretan İzolasyon

İlk kat uygulaması ince bir kat olacak şekilde, 0,700 gr/m² olarak uygulanması yapışma ve yalıtım performansını arttıracaktır.İkinci kat 0,800.gr/m2
Katlar arası bekleme süresi en az 5 saat olmalıdır.
POLYMEX-1052 ,ambalajı içerisine haricen malzemeler ilave edilmemelidir.
Üründen beklenen uzun süreli performansı elde etmek için koruma gereklidir.
Uygulama sonrası oluşabilecek, her türlü delinme, çizilme ve darbelere karşı korumak için 5-7 gün sonra fayans, seramik, sıva, şap yapılmalıdır. Uygulama yağmur ve dona karşı korunmalıdır. Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesidir.
Yağışlı ve don tehlikesi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesi.

Teknik bilgiler* Su Bazlı Poliüretan İzolasyon
Yoğunluk, g/mL 1,03
Kopma Mukavemeti, N/mm2 4
Esneme, % 900
Çatlak Köprüleme, mm,(uygulama film kalınlığı 1mm) ≥ 10
Renk Beyaz
Ambalaj ,plastik kova,kg : 5-20
Tam kürünü alma : 25 °C, gün 7
Raf Ömrü : ay 8
Su emme :24 saat,% 3,8
Kıvam : Fırça,Rulo,Sprey
Servis sıcaklığı : (-40 °C) -(+80°C)
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı : (+10 °C)-(+40°C)
Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesidir.

Ambalaj Su Bazlı Poliüretan İzolasyon
5 kg ve 20 kg- 25 kg lık plastik ambalaj

Sarfiyat Su Bazlı Poliüretan İzolasyon
Toplam sarfiyat asgari 1,50.kg/m² olmalıdır.

Raf ömrü Su Bazlı Poliüretan İzolasyon
Açılmamış orijinal ambalajında (+10°C)-(+30°C) aralığında ,raf ömrü imal tarihinden itibaren 8 aydır. Açılan ambalajın tamamı tüketilmelidir. **Antibakteriyel Su bazlı Poliüretan İzolasyon ve Yalıtım Malzemesi.**

Polymex-1052-Su Bazlı Poliüretan Antibakteriyel Su İzolasyon ve Yalıtım Malzemesidir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikciler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15 **FABRİKA** :Boya ve Vernikciler san sit No:61 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216:3040055 / fax 3040036

www.polymex.com.tr