

POLYMEX-2002-2K Küvet Boyası

P-2002-2K Küvet Boyası

Ürün Tanımı:

İki bileşenli, solventsiz, solid epoksi esaslı küvet boyasıdır. Özel polimerlerle hazırlanmış iki karışimli, küvet, lavabo ve benzeri yerlerde kullanılan parlak bir tamir ve küvet boyasıdır. P-2002-Küvet Boyası.

Özellik ve Avantajlar:

Küvet Boyası Korozyondan korur, alkalilere ve asitlere dayanıklıdır. Mantar ve bakteriden etkilenmez. Uygulandığı yüzeye aderansı çok yüksek olup yaşlanmaya dirençlidir. Su, asitli su ve tuz solüsyonlarına, gres yağı, petrole, neme, paslanmaya, rutubete karşı son derece dayanıklıdır. P-2002-Küvet Boyası.

Uygulama:

1 saat içerisinde tatbik edilir. Tam kuruma 3 saat kimyasal ve fiziksel dayanıklılığını 7 gün uygulama yapılan yüzeye en az 4 saat boyunca ıslatılmamalıdır. 1 Kg malzeme ile en az 4-5m² uygulama yapılır.

Kullanım yerleri

Lavabo, küvet, duş teknesi, çamaşır makinası, buzdolabı gibi yerlerde tamir boyası olarak, Metal ve beton yüzeylerde koruyucu boya olarak kullanılır. P-2002-Küvet Boyası.

Harter Karışım Oranı: P-2002-Küvet Boyası.

2 kısım 2K Küvet Boyası 1.Komp. (Ağırlıkça)

1 kısım 2K Küvet Boya Harteri-446 (Ağırlıkça)

Küvet Boyası Karışım ömrü : 10-16 saat/20°C (ortam sıcaklığına bağlı olarak)

Uygulama açıklamaları:

Küvet Boyası Fırça yada havalı – havasız püskürtme ile uygulanır. İnceltilmez. Fırça ile uygulama viskozitesindedir. İnceltme gerektiğinde Polymex Küvet Boya Tineri kullanılmalıdır. Fırça uygulaması için :%5-10 en fazla ilk kat için, Havalı püskürtme için :%10 inceltir.

Paslanmış, kirlenmiş yada eski boyası dökülmüş küvet, lavabo, duş teknesi gibi cihaz yüzeyleri, önce iyice silinir. İnce yağ ve kir kalıntıları solventle silinerek temizlenir. İnce zımpara ile yüzeydeki ince pas ve kalıntılar alınır ve zemin pürüzlendirilir. Kurutulur , tinerle yeniden silinir. P-2002-Küvet Boyası.

Çok bozuk kısımlar raspa yapılarak arındırılır. Tel fırça ile pas ve kalıntılar kabartılıp kazınır. Ardından solventle yıkanır. Karışım verilen ölçülerde ve ağırlıkça yapılmalıdır. Üniform bir görüntü elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Karışım sonrası uygulamadan önce 20-30 dakika bekletilir, sonra uygulanır. P-2002-Küvet Boyası.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

İlk kat astar olarak inceltilerek uygulanır. Eski boyası kalmış yerlere kendisiyle hazırlanmış macun çekilir. 8-12 saat sonra hafif ince zımpara yapılır. Üzerine inceltilmeden sonkat boya atılır. Katlar arasında bekleme süresi 8-12 saat/20°C olmalıdır. P-2002-Küvet Boyası.

Kuruma Süresi : Kuruma: 20°C sıcaklıkta 4 - 6 saat Sertleşme: 20°C sıcaklıkta 24 saat (kür reaksiyonu 7 gün sürer.) 48 saat sonra servise alınabilir. P-2002-Küvet Boyası.

Özellikleri ve Özel Bilgileri

Viskozite : 35 ± 10 sn/20°C (karışım)

Kuruma Süresi : Fırça ile uygulandığında 4 saat/20°C

Havalı püskürtme ile uygulandığında : 2 saat/20°C

Sertleşme süresi : 18 – 24 saat/20°C (kür reaksiyonu 7 gün sürer.)

48 saat sonra servise alınabilir.

Kuru film kalınlığı inceltilmeden uygulandığında tek katta 35–45 mikron kuru film verir.

Çok kalın uygulamadan kaçınmalıdır.

Boyama gücü 1 kg karışım yapılmış boya, tek kat olarak pistole ile uygulamada 35 mikron kuru film verecek şekilde 4–6 m², fırça ile uygulamada ise 6–8 m² yer boyar. (uygulama yöntemine, uygulayıcıya ve uygulanan yüzeye bağlı olarak değişebilir) kayıplar hariçtir. P-2002-Küvet Boyası.

Ortalama tüketim

Küvet Boyası: 0,350–500 gr/ m² (iki katta pistole ile 60 mikron kuru film için)

Küvet Boyası : 0,250–350 gr/ m² (iki katta fırça ile 60 mikron kuru film için)

Depolama:

Kuru ve serin yerde, ısı ve ateşten uzakta, açılmamış ambalajında ve +5°C nin üzerinde 1.komponent boya 1 yıl, harter 6 ay stoklanabilir.

Ambalaj:

1, 2, 10 ve 30 Kg'lık setler halindedir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Küvet Boyası Teknik Özellikler:

Küvet Boyası Renk	Zemin rengine göre istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat isteğe göre
Bağlayıcı Madde	Solid Epoksi Reçine
Yoğunluk	A: 1,21 gr/ml B:0,8 gr/ml
Karışım Oranı	A/B:2/1
Uygulama Süresi	1 Saat içerisinde uygulanmalıdır
Isıya Dayanıklılık	-40 °C /+ 600 °C ısısında 1 saat
Kuruma Süresi	1 Saat
Çevreye Uyumluluk	Çevreye olumsuz etkisi yoktur
Sağlığa Uygunluk	Sağlığa etkisi yoktur, Kesinlikle Solunmaz.
Eğilme Mukavemeti	45 Kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 Kg/cm ²
UV ışınları	Dayanıklıdır.

P-2002-Küvet Boyası.

Polymex 2K Amatör Küvet Boyası, özel polimerlerle hazırlanmış iki karışımlı, küvet, lavabo ve benzeri yer-lerde kullanılan parlak bir tamir boyasıdır. Lavabo, küvet, duş teknesi, çamaşır makinası, buzdolabı gibi yerlerde tamir boyası olarak, metal ve beton yüzeylerde koruyucu boya olarak kullanılır. Polymex 2K Küvet Boyası, mükemmel su ve alkali dayanımındadır. Fırça ile uygulansa bile parlak ve pürüzsüz yüzeyler verir. Karışım ömrü kısa olmadığından uygulaması rahattır. 8–10 saat /20°C de karışım donmadan uygulama yapılabilir. Ancak 30°C ve üzerinde bu süre kısalır. Polymex 2K Küvet Boyası amatör uygulamalara uygundur. Metal, beton ve ahşap yüzeylere iyi yapışır ve antikoroziftir. Çok amaçlı tamir boyası olarak kullanılabilir. P-2002-Küvet Boyası.

Ürün Türü Özel Amaçlı sistemler

Ürün tipi Sonkatlar

Kürleşme şekli 2+1 oranında Harter-50 ile

Uygulama şekli Pistole, Rulo yada Fırça

İncelticisi İnceltilmez. Gerekğinde polymex 2K Kuvet Boyası Tineri kullanılır.

Üretici Polymex kimya : P-2002-Küvet Boyası.

Dikkat:

İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız, maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz, doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız, açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. P-2002-Küvet Boyası.

POLYMEX-2002-2K Küvet Boyası



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15