POLYMEX-2004- Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası

P-2004-Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası



Ürün Tanımı:
Klor kauçuk modifiyeli, alkid reçine esaslı, çabuk kuruyan son kat yol çizgi boyasıdır.





Uygulama Alanları:
Asfalt, kaldırımlar, zemin, teras, süpürgelikler, otoparklar, tenis kortları, beton yol güzergâhlarında kullanılır.Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası.

Özellik ve Avantajlar:
Yüksek yapışma ve darbe direncine sahiptir, esnek, çok hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Zaman içinde renk değiştirmez. Pigment sayesinde gece görüşünü kolaylaştırır. Kullanıma hazırdır. Yüksek aderans sağlar. Kolay ve hızlı uygulanır. Rulo, fırça ve airles ile uygulanabilir.(dökme de kullanılır) Çatlak kapatma özelliğine sahiptir. Eksiz yekpare uygulama sağlar. Zemini yekpare ve tulum gibi kaplar. Su buharı geçirgenliği sağlar. Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası.

Uygulama:
Uygulanacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır.
Fırça, rulo ve pistole uygulamaları yapılabilir.
Ortam sıcaklığı 15-30 ^{o}C arasında olmalıdır.
Rulo ve fırça uygulamalarında 2 kat boya tatbik edilir.
Pistole uygulamalarında normal koşullarda çift kat, 60-70 ^{o}C sıcak uygulamalarda tek kat olabilir.
Katlar arasında en az 1 saat beklenmelidir.
Kuruma Süresi: (20 ^{o}C)
Dokunma Kuruması 10 dakika
Toz tutma 30 dakika
Sertleşme 1-2 saat

Ambalaj:

20 ve 25 Kg'lık tenekelerde.

Raf Ömrü :

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru ortamda 2 yıl

Teknik Özellikler:

Renk	Beyaz, gri veya istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya Mat
Bağlayıcı Madde	Alkit Reçine
Parlama Noktası	-30 °C / 90 °C aralığındaki sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez
Uygulama Isısı	5-45 °C
Yoğunluk (20 °C)	1,20 gr/ml
Hacimsel Katı Madde	%100
Kuru / Yaş Film Kalınlığı	250 / 350 mikron film kalınlık
Pratik kaplama kapasitesi	3-4 m^2/kg
Yol Çizgi Boyası Kuruma (25 °C)	İlk kuruma 30 – 45 dakika, tam kuruma 1 saat. 2. kat uygulama minimum 1 saat sonra.
Tatbik ısı limitleri	-5 °C /+45 °C
İnceltme	İnceltme, sadece astar olarak kullanıldığında rapit ve toluen inceltici kullanılır.
Isı Mukavemeti	90 °C
UV	Dayanıklıdır.
Tatbik şekli	Fırça, Rulo, Çelik mala, Airless püskürtme
Yüzey hazırlama	Metal yüzeylerde SA 2,5 kum paspası, beton ve ahsap yüzeyler tamamen temizlenmeli
Karışım ömrü	Yaklaşık 5 saat (ambalaj açıldıktan sonra)
Karışım Oranı	Tek Bileşenli

Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası

Dikkat:

İyi havalandırılmış, kapalı alanlarda depolayınız, maske, eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz, doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız, açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası.

P-2004-Tek Bileşenli Yol Çizgi Boyası