

POLYMEX-3001- Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi

P-3001-Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi

Tanımı:

Polymex-3001-Solvent içermeyen, sert ve ya esnek poliüretan esaslı iki bileşenli çok mükemmel bir yapıştırma ve yalıtım malzemesidir .Elektrik Sektöründe yer altı ve yer üstü kablo eki yalıtımlarında Kullanılmaktadır. Protolin Poliüretan Reçine



Kullanım Alanları:

Polymex-3001-Protolin Poliüretan Döküm Reçine AG ve OG kablo eki yalıtımında, entegre devrelerinde, bobin sarımlarında sızdırmazlık dolgularında kullanılır. Elektrik sektöründe hiç tereddütsüz rahatça kullanılır ve yer altı, yer üstü kablo tesisat bağlantılarında ve özel trafo imalatlarında kullanılır.

Polymex-3001-Alçak ve orta gerilim kablolarında ek yapmak gerektiğinde bu ek yerlerini izole etmek için kullanılır. Elektrikğin değişik uygulamalarında da kullanılmaktadır.36 bin volt elektriğe dayanıklıdır. Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi.

Uygulama:

Protolin Poliüretan Döküm Reçine Uygulanacak yüzey her türlü yağ, kir ,pislik ve toz gibi eski kalıntılardan temizlenmelidir ve kuru olmalıdır.Hazırlanan yüzeylere Polymex-3003 dökme veya rulo veya makine uygulama yapılır,. Polymex P-3001; elle kullanılacak ise mutlaka eldiven kullanılmalıdır elinize bulaştığında çok zor çıkabilen malzemesidir. Polymex P-3001; Elektrik Sektörü için Mükemmel bir yalıtım ve dolgu malzemesidir. Protolin Poliüretan Reçine B Bileşeni, A Bileşeni içerisine eklenir. Karıştırıcı ile renk farkı kalmayınca kadar iyice karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım 15 dakika içerisinde kullanılmalıdır. Protolin Poliüretan Reçine

Depolama ve Raf Ömrü:

Protolin Poliüretan Döküm Reçine Saklama süresi normal şartlar altında (+20 °C) , kuru ortamda kapağı kapalı olarak 2 yıldır. Üretim tarihi etiket üzerindedir. Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır. Protolin Poliüretan Reçine

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Protolin Poliüretan Reçine Teknik Özellikler:

Renk	Krem veya istenilen renk
Parlaklık	Parlak veya mat
Parlama Noktası	Parlama yapmaz. Solventsizdir.
Kürlenme Başlangıcı	25 Dakika veya istenilen süre
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Karışım Yoğunluk (20 °C)	1,3±0,1
Karışım Oranı	A/B:5/1
Bağlayıcı Madde	Poliüretan Reçine
Kopma Uzaması	%48
Çekme Dayanımı	29 Mpa

Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi

Güvenlik Önlemleri:

Protolin Poliüretan Döküm Reçine Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Protolin Poliüretan Reçine

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Kalite:Epoksi Döküm Reçinesi

Poymex-3032-A+Epoksi Döküm reçinesi Polymex-3032-B+Epoksi Sertleştirici Yetkili bir kuruluşun gözetiminde üretilmektedir. ve nitelikli kimyager ekibi kalite standart yönetim sistemine uygundur: Epoksi Döküm Reçinesi 2009 - UNI EN ISO 9001: 2008

Her üretim adımı, yaklaşmakta olan hammadeden devam eden bitmiş çok sayıda ürüne dikkatle izlenmektedir.

- Ar-Ge departmanımızın sürekli araştırması, yüksek kaliteli reçine sistemleri sunmanın yanı sıra pazarın değişen taleplerine her zaman uyacak şekilde yeni uygulamalar için yeni ürünler sunma olanağı sağlamaktadır

Tam bir müşteri memnuniyeti için Laboratuvarlarımız çevre koşullarının simülasyonu, fiziksel ve mekanik analiz, uygulama ve denemelerin yanı sıra talep üzerine spesifik testler gibi ek hizmetler sunmaktadır.

Bu Teknik Dosya'da verilen bilgiler, Laboratuvarımızda yapılan denemelerden ve denemelerden elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.

Bunların doğru olduğuna inanılıyor, ancak alıcılar ve kullanıcılar ürünlerinin kendi değerlendirmelerini kendi uygulama koşulları altında yapmalıdır.

Güvenlik Önlemleri:

Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Dikkat !!! : R20 Solunursa Zararlıdır. R36 / 37 / 38 Gözleri , Solunum Sistemini ve Cildi Tahriş Edicidir. Çalışırken Uygun Koruyucu Giysi, Koruyucu Eldiven Kullanılması Gerekmemektedir. Epoksi Döküm Reçinesi

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler,

POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir

POLYMEX-3001- Protolin Poliüretan Döküm Reçinesi



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15