POLYMEX-3006- Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı

P-3006-oliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı



Ürün Tanımı:

Polymex P-3006; iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan Reçine esaslı filtre yapıştırıcısıdır. Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.

Özellikler:

Filtre Yapıştırıcısı Su, rutubet, darbe, asit-baz, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını aşar. **Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.**

Kullanım Alanları:

Filtre Yapıştırıcısı Otomotiv, ağır iş makineleri, yağ, hava, mazot endüstriyel filtrelerin imalatında kullanılır. PVC, ABS gibi plastik parçaların yapıştırılmasında kullanılır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcısıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.

Uygulama:

Filtre Yapıştırıcısı 2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, uygulanacak yüzeye uygun tabanca ve eğimle, mala veya rulo ile uygulayın ve ayrıca yapıştırıcıyı zımparalarda plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrelere uygulayın. Makine ve aparatlarını kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B kompenenti) büyük kutudaki ana malzemeye (A komponenti) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 30-40 dakika arasında kullanılmalıdır. Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir,pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 ^{o}C ‘nin altında ya da +30 ^{o}C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

Ambalaj: Filtre Yapıştırıcısı

30-36 Kg’lık (A+B) ambalajlarda. Talep halinde fıçı ile verilmektedir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Not: Donma Süresi 2 dakikadan 45 dakika Arası Üretim yapılmaktadır.

Teknik Özellikler:

Renk	**Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır.**
Sertlik Shore A	80-85
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	-2/+25 °C de 30-40 Dakika
Karışım Oranı	A/B:3/1 Ağırlıkça
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni:1,43 gr/ml B Bileşeni:1,21 gr/ml
Katılaşma Başlangıcı	25-40 °C de 30 Dakika
Kuruma Süresi	4 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm^2
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm^2
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+

Uyarılar:

Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Poliüretan Reçine Esaslı Filtre Yapıştırıcısı.