

POLYMEX-3008-Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı **Poliüretan Reçine Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı**

Ürün Tanımı:

Polymex-3008; iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı çok maksatlı Beyaz Eşya Yapıştırıcısıdır.

Özellikler:

Beyaz Eşya Yapıştırıcısı Aşınmaya mukavim, suya, rutubete, darbeye, asit-alkalilere, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan parke yapıştırıcısıdır. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı.



Kullanım Alanları:

Beyaz Eşya Yapıştırıcısı Beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik aksamaların sunmaya yapıştırılmasında çok maksatlı değişik sektörlerde yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Saplı sapsız MOP zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap. Metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklı sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı

Karışım:

Beyaz Eşya Yapıştırıcısı 2 Komponentide makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde yapıştırıcıyı beyaz eşya sektöründe taplove plastik aksamalarında uygulayın. Ayrıca zımparalarda plastik zımpara kâğıtlarında ve filtre imalatında da uygulayın. Makine ve aparatlarını kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kutudaki ana malzemeye (A komponenti) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 1-2,5 dakika arasında kullanılmalıdır. Makine, rulo, fırça ile zemine uygulanır. Beyaz Eşya Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün. Kuru. Ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında yada +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Beyaz Eşya Yapıştırıcısı. Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Ambalaj:

30-36 Kg (A+B) setler halinde temin edilir. İstenildiğinde de fıçı ile verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Renk	Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır.
Sertlik Shore A	75-80
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	23-25 °C de 1-2 Dakika
Karışım Oranı	A/B:5/1 Ağırlıkça
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni:1,42 gr/ml B Bileşeni:1,20 gr/ml
Katılma Başlangıcı	25-40 °C de 8 Dakika
Kuruma Süresi	1 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm ²
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+

Uyarılar:

Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. **Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı.**

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.
Poliüretan Esaslı Beyaz Eşya Yapıştırıcısı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15