

POLYMEX-3009 Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı

P-3009-Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Polymex-3009; iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı yapıştırıcıdır. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı.

Özellikler:

Panel Yapıştırıcısı Su, rutubet, darbe, asit-baz, deniz suyu, çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan malzemedir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı.

Kullanım Alanları:

Panel Yapıştırıcısı Çok amaçlı endüstriyel bir yapıştırıcıdır. Pvc yer kaplaması Frigo firik, trailer ve her türlü kapalı kamyon kasalarında ısı izolasyon panellerinin kasalara yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca, soğuk hava depolarında, endüstriyel kauçuk ve yalıtım kaplamalarında, beton, cam, metal, kontrplak, sunta ve muşamba karolarının yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik akşamların sunta ya yapıştırılmasında çok maksatlı olarak değişik sektörlerde de yapıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Saplı sapsız MOP zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap, metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklıdır. Sıvı sızdırmayan anti bakteriyel bir yapıştırıcıdır. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

Uygulama:

Panel Yapıştırıcısı Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir,pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında ya da +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. cihazının kalibrasyonu ağırlıkça (5 / 1) hacmen 4,2/1 oranıyla ayarlanır. 2 Komponenti de makinenin besleme vanalarına bağlayın. Karışım oranından emin olmak için önce boş bir kovaya bir kısım yapıştırıcı basın renkte dalgalanma olmayacak şekilde malzeme geldiğinde, uygulanacak yüzeye uygun tabanca ve eğimle, mala veya rulo ile uygulayın ve ayrıca yapıştırıcıyı zımparalarda plastik zımpara kâğıtlarına ve filtrelelere uygulayın. Makine ve aparatlarını kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcısı.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-3009

Matkap ile önce büyük kutudaki malzeme karıştırılır. Sonra ufak kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kutudaki ana malzemeye (A komponenti) dökülür ve homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Hazırlanan karışım 30-45 dakika arasında kullanılmalıdır. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcı.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

Ambalaj:

24,kg 30,kg 36, Kg'lık setler halinde üretilir. İstenildiğinde de fıçı varil ile verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Renk	Krem, Kırmızı, Gri, isteğe göre özel renk yapılır.
Sertlik Shore A	75-80
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Uygulama Süresi	5-25 °C de 30-35 Dakika
Karışım Oranı	A/B:5/1
Yoğunluk (20 °C)	A Bileşeni: 1,62 gr/ml B Bileşeni:1,20 gr/ml
Katılaşma Başlangıcı	25-40 °C de 30 Dakika
Kuruma Süresi	6 saat kürünü tamamlama Tam Kuruma:48 Saat
Eğilme Mukavemeti	45 kg/cm ²
Gerilme Mukavemeti	30 kg/cm ²
Isı mukavemeti	-40 °C/ +280 °C
UV	+Etkilenmez

POLYMEX-3009 Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcı

Uyarılar:

Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcı.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

POLYMEX-3009 Poliüretan Reçine Esaslı Panel Yapıştırıcı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-3009