

POLYMEX-3014-Fitalatsız Plastisol PVS

P-3014-Fitalatsız Plastisol PVS



Ürün Tanımı:

Fitalatsız Reçine esaslı, tek bileşenli, fırın kurumalı yapıştırma ve döküm malzemesidir. Fitalatsız Plastisol PVS.

Özellikler:

Polymex-3014; Fitalatsız Plastisol Pvs fitalatsız plastisol pvs kaplama diğer plastik kaplamalara kıyasla daha kalın bir tabaka sağlar. Bazı parçalarda fitalatsız plastisol den önce, ikincil bir işlem metal kaplama boyası vb. yapılmasına gerek duyulmaması maliyetin düşürülmesi açısından önemli bir etkidir. Dış etkenlerden, aşınmadan ve ısıdan etkilenebilecek parçalarda kaplanacak parçanın ön ısıtma işleminden önce astarlanması fitalatsız plastisol Pvs'nin dayanıklılığı, aşınma direnci ve mukavemeti açısından çok önemli bir işlemdir. Bunun sonucu olarak mükemmel bir ses yalıtımı, titreşim azaltma, sıcaklık ve elektrik yalıtımı sağlar. Metal parçalar üzerinde keskin uçları yok eder. Polymex P-3014; sert, esnek, dayanıklı, kaymaz ve pürüzsüz kıvamlı, kimyasal ve elektriksel özellikli ve yüksek yırtılma mukavemeti etkisi gösteren kaplamalar için formüle edilmiştir. Bu kaplanan parça için mükemmel uyum ve denge sağlar. Herhangi bir parçanın kısmı bir bölümünün fitalatsız plastisol pvs kaplanması parçaya dekoratif bir görüntü sağlar. Fitalatsız Plastisol PVS.

Kullanım Alanları:

Fitalatsız Plastisol Pvs Özellikle Çocuk oyun parkı üretim kaplamalarında kullanılmaktadır. Kumanda kolları, makine, otomotiv parçaları, her türlü yedek parça üretimlerinde kullanılır. Hava filtresinin imalatında, spor aletlerinin kaplanması kullanılmaktadır. Ayrıca Polymex-3014 Fitalatsız Plastisol Pvs; pütürlü yüzeylerde yüzme havuzu ve çocuk oyun alanları platformları, el aletleri tutucu özellikli istenen bütün parçalar için çok uygun bir kaplamadır. Polymex-3014 Fitalatsız Plastisol Pvs hava filtrelerinin imalatında, çocuk parklarının zeminlerinde, oyun alanlarında kullanılmaktadır. Fitalatsız Plastisol PVS.

Uygulama:

Fitalatsız Plastisol Pvs Uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, pislik. gibi kalıntılardan temizlenmeli ve kuru olmalıdır. Hazırlanan yüzeylere Polymex-3014 dökme yöntemiyle uygulandıktan sonra belirtilen sürelerde fırınlanır. Esnekliğinden dolayı ürünün şeklini alabilir. Değişik formülasyonlarda bile aynı üründe iki üç renk kaplama yapılabilmektedir. Isıya (180 °C – 245 °C) ve kimyasallara dayanıklıdır. Alevlenmez kesinlikle. Polymex-3014 uygulamaları için detaylı bilgi ve farklı uygulama yöntemleri için firmamızla irtibat kurunuz.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

Ambalaj:

50, 75 ve 250 Kg Varil veya Dökme.

Plastisol Teknik Özellikler:

Renk	Turuncu-Siyah-Gri ve istenilen Renk
Fitalatsız Plastisol Pvs Parlaklık	Parlak veya Mat isteğe göre
Bağlayıcı madde	Fitalatsız Reçine
Katı Madde Ağırlıkça	98±1
Kuruma Süresi	Fırın : 180 °C 12 Dakika 160 °C 15 Dakika
	Taploda: 180 °C : 7 Dakika 160 °C : 9 Dakika
Yoğunluk (20C)	1,15- 1,20 gr/ml
Kuru / Yaş Film Kalınlığı	500 Mikron / 650 Mikron
Kuruma (180 °C)	12-14 Dakika
Tatbik ısı limitleri düşük ve yüksek	160 °C den düşük 180 °C den yüksek olmamalı
Fitalatsız Plastisol Pvs İnceltme	İnceltilmez
Isı mukavemeti	180 °C – 200 °C
karişım	Tek Komponentli Fırın Kurumalı

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değışkenlik gösterebilir. Fitalatsız Plastisol PVS.

POLYMEX-3014-Fitalatsız Plastisol PVS

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15