POLYMEX-3015- Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı

Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı



Tanımı:

İki komponentli, solvent ihtiva etmeyen poliüretan esaslı çok maksatlı parke yapıştırıcısıdır. Parke zemin kaplama sistemlerinde yapıştırıcı olarak kullanılır.

Özellikleri

Polymex P-3015; çift komponentli poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Her çeşit parke ve ağaç kaplamalarında, laminant kaplamaların yüzeylere yapıştırılmasında kullanılır. Polymex P-3015; Parke Yapıştırıcısı mükemmel fleksibiliteye sahip olduğundan parke ve lamineler kesinlikle oynamaz. Tiksotropik özelliği olan kuvvetli bir parke yapıştırıcısıdır. Solvent ihtiva etmemesinden dolayı yanma özelliği kesinlikle yoktur. Aşınmaya mukavim, suya, rutubete, darbeye, asit-alkalilere, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan parke yapıştırıcısıdır. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını aşar. Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı.

Kullanım alanları:

Parke Yapıştırıcısı Kauçuk kaplamalarının, seramik, granitlerin yere yapıştırılmasında; kauçuk kaplamalarının oyun ve diğer zemine ve duvarlara yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir poliüretan yapıştırıcıdır. Her cins Kauçuğun ve parkenin yapıştırılmasında kullanılır. Polymex P-3015; ahşabı betona yapıştırmada diğer cins yapıştırıcılara göre çok daha iyi sonuçlar verir. Isıya dayanıklı bir poliüretan olmasından dolayı alttan ısıtmalı sistemlerde kullanılabilir. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği 20 yıla kadar sürer. Beyaz eşya sektöründe üst tablo imalinde plastik akşamların suntaya yapıştırılmasında çok maksatlı olarak değişik sektörlerde de kullanılmaktadır. Saplı sapsız zımparalarda plastik ile zımpara kâğıtlarının yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Polietilen ve benzerleri hariç. Beton, taş, ahşap. Metal, aternit gibi her türlü yüzeye tatbik edilir. Kimyasallara, darbelere ve sürtünmeye dayanıklı sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir. Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı.

Kullanım Şekli:

Parke Yapıştırıcısı Önce büyük kovadaki malzeme (A Bileşeni) matkap ile iyice karıştırılır. Sonra küçük kutudaki sertleştirici (B komponenti) büyük kovadaki ana malzemeye 6 ya 1 oranında dökülür homojen bir karışım sağlanıncaya kadar mikser ile düşük devirde karıştırılır. Hazırlanan karışım 45 dakika ile 60 dakika arasında kullanılmalıdır. Mala, Rulo veya tarak ile uygulayın. Sathı bozuk ve nemli yüzeylerde uygulama öncesi Polymex çift komponentli şeffaf astar uygulayın. Tatbik edilecek yüzey zemin düzgün. Kuru. Ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 ^{o}C ‘nin altında yada

+30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

Uygulamada kullanılan makine ve aparatları, kullanım sonrasında uygun temizleyici ile temizleyin.

Sarfiyat:
Yaklaşık olarak m^2 de 1,5-2 kg sarf edilir. Sarfiyat zeminin emiciliğine bağlı olarak değişebilir.

Depolama ve Raf Ömrü:
Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 24 ay saklanabilir.

Ambalaj :
14, 21 ve 28 Kg'lık setler halinde temin edilir. İstenildiğinde de fıçı ile verilmektedir.

Teknik Özellikler:

Renk	**Krem. Kırmızı. Gri. (İsteğe göre) kesinlikle koku yoktur.**
Sertlik Shore A	75 – 80
Bağlayıcı madde	Poliüretan Reçine
Yoğunluk	Ana malzeme: 1,60 gr/ml Sertleştirici: 1,22 gr/ml
Karışı m Oranı	6/1 kg ağırlıkça
Uygulama Süresi (23 °C) de	55-60 Dakika Arasıdır.
Katılaşma Başlangıcı	25 °C /+40 °C sıcaklıklarında 45 dakika
Sıcaklık Dayanıklılığı	-40/ +280 °C
Kürünü Tamamlama (20 °C)	12 saat sonra kürünü tamamlar (tam kuruma 48 saat)
Çevreye uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok
Kürünü Tamamlama (20C ve%60 realite nem)	Kuruma süresi dolmadan parkelerin yerleştirilmesi gerekir.
	Bir gün sonra üzerlerinde gezilebilir ve cila yapılabilir.
Gerilme mukavemeti	30 Kg/cm^2 (DIN 53455)
UV	Dayanıklıdır.

Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı

Uyarılar:
Sertleştiricinin cilde temasından kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir.

Notlar:
Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Poliüretan Esaslı Parke Yapıştırıcısı.