

POLYMEX-3019-Poliüretan Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder

Poliüretan Esaslı Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder

Tanımı:

Tek bileşenli, poliüretan esaslı çok amaçlı kauçuk bağlayıcı olarak kullanılan yapıştırıcıdır.

Özellikler:

Polymex -3019; Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder Rutubete, suya ve kimyasallara dayanıklı kuvvetli bir Kauçuk bağlayıcı binder yapıştırıcısıdır. Aşınmaya mukavim, darbe, asit, alkali, deniz suyu ve çoğu kimyasal ve korrozif malzemelere karşı dayanıklıdır. Sertleşme sonrasında gayet sağlam bir tabaka meydana getirir. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Uygulandığı yüzeye aderansı yüksek bir poliüretan bağlayıcı binder malzemesidir. Uygulanan yüzeyin uzama ve elastikiyet katsayılarını artırır. Suya dayanıklıdır. Sıcak ve nemli havalarda çabuk kurlaşır. Esnek yapıya sahiptir. Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

Kullanım Alanları:

Polymex-3019; Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder Kauçuk üretiminde, Kauçuk kaplamaların yapımında, kauçuk zemin dökme sistemlerinde, beton, metal ve PVC, yapıştırılmasında kullanılabilir. Ahşap malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Kauçuk conta, keçe, mantar yapıştırılmasında kullanılır. Seramik, granit, mermerin yere yapıştırılmasında kullanılır. Kauçuk kaplamalarının oyun ve diğer zemine ve duvarlara yapıştırılmasında kullanılan güçlü bir poliüretan yapıştırıcısıdır.

Her cins Kauçuğun ve parkenin yapıştırılmasında kullanılır. Polymex P-3019; ahşabı betona yapıştırmada diğer cins yapıştırıcılara göre çok daha iyi sonuçlar verir. Gün ışığı ve sudan etkilenmemesinden dolayı yapıştırma özelliği 20 yıla kadar sürer. Kimyasallara darbelere ve sürtünmeye dayanıklı, sıvı sızdırmayan anti bakteriyel yapıştırıcısıdır. Uygulandığı zeminde düzgün yüzey oluşturur ve yüzey mukavemetini artırır ve güçlendirir.

Uygulama:

Polymex-3019; Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder Makine pres uygulamalarında tarafınızdan seçili olan kauçuk raspa granüllerin birbirine bağlamak için granüllerin temiz kimyasal yağlardan arındırılmalı yeksek verim için de toz ve topraktan iyice temizlen dirilmiş olmalıdır. Daha sonra karışım için karıştırıcıya granül raspa ve renklendirme ajanı karıştırılır %5 – %8 arası oranlarda karıştırılarak ürünün kalınlığına göre 5 dakika ile 20 dakika arasında 120 °C – 160 °C ısıya preslenerek pişirilir. İstek dâhilinde ürünün kurlaşması hızlandırmak için bir sefer su buharı püskürtmesi yapılabilir.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Zemin:

Tatbik edilecek zemin düzgün, Kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ,kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulamada ortam ve yüzey sıcaklığı +10 °C 'nin altında yâda +30 °C nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında standart oda koşullarında 12 ay saklanabilir.

Ambalaj:

200, 230 ve 250 Kg'lık Saç Varillerde.

Teknik Özellikler:

Renk	Saydam, Sarı ve Kahverengi
Depolama Stabilitesi	+10 °C/+30 °C
Bağlayıcı Madde	PrePolimer Poliüretan reçine
Yoğunluk	1,1±0,01 gr/ml
Açık zaman SBR Kauçukta	45 Dakika
Açık zaman EPDM Kauçukta	60 Dakika
İlk Kuruma süresi kalıpta	25 mm 155 °C 10-15 Dakika Ortalama
Tam kuruma	24 saat
Kullanım Miktarı (kalıp) SBR	SBR:%91 + Renklendirici :%3 + Binder: %6
Kullanım Miktarı Kalıp – EPDM	EPDM %90 + Binder%10
Suya Dayanıklılığı	Dayanıklıdır
Raf Ömrü	1 yıl.
UV Dayanımı	var.

POLYMEX-3019-Poliüretan Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder

Uyarılar:

Bayındır Solventli olduğundan dolayı Malzemenin cilde temasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yutulması durumunda midenin yıkanıp yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora başvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Pres Tip Kauçuk Bağlayıcı Binder

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15