

## **POLYMEX-3028- Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı**

### **P-3028-Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı**

#### **Ürün Tanımı:**

Polymex P-3028; Tikotropik, iki komponentli, solvent ihtiva etmeyen, poliüretan esaslı tikotropik Tekstürlü Köropur Yapıştırıcısıdır.

#### **Özellikleri:**

Aşınma mukavim asit-alkali ve diğer kimyevi ve korrozif maddelere karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda da önemli bir hacim değişikliği göstermeden sertleşir. Katalizörler sayesinde kuruma zamanı kısaltılabilir. Kesinlikle solvent yoktur. Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı.

#### **Kullanım Alanları:**

Sanayi amaçlı üretimlerde yapıştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca Elektrik kablo sanayinde: kablo başlıkları ve ek muafları dökümünde uç bağlantıları izolasyonunda. Dalgıç pompalarda, akvaryum filtrelerinde. Motordaki elektrik aksamalarını sudan koruma da kullanılan döküm reçinesidir. Pompadaki vibrasyona mani olur. Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı.

#### **Uygulama:**

Tatbik edilecek yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Madeni yağ kir pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Uygulama esnasında yüzey ve ortam ısısının Min. 8 °C Max. 30 °C olmasına dikkat edilmelidir. Ambalaj güneş altında bırakılmamalı, dondan ve rutubetten kesinlikle korunmalı ayrıca yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı.

Kesinlikle makine Kullanımı tavsiye edilir. A Bileşeni, B Bileşenin içine boşaltılır. Homojen bir karışım sağlanıncaya kadar karıştırılır. Kullanılacak yer veya zemin madeni yağ, kir, pas, çapaklardan arındırılmalıdır. Hazırlanan karışım 3-5 dakika arasında kullanılmalıdır. Malzemenin tamamı kullanılmayacaksa etikette yazılı karışım oranına göre malzeme hazırlanmalıdır hassas olarak tartarak kullanılmalıdır.

#### **Depolama ve Raf Ömrü:**

Saklama süresi normal şartlar altında (+20 °C ) , kuru ortamda kapağı kapalı olarak 2 yıldır. Üretim tarihi etiket üzerindedir. Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır. Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı

#### **Ambalaj:**

30,kg 50,kg 80.kg, 100, 200 ve 250 Kg'lık takımlar.



#### **AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

**Teknik Özellikler: Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı**

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Renk                          | Krem, Gri ( talebe göre farklı renkler de üretilebilir.)  |
| Sertlik Shore D               | 80-85                                                     |
| Bağlayıcı Madde               | Poliüretan Reçine                                         |
| Karışım Yoğunluk              | 1,22 gr/ml                                                |
| Karışım Oranı                 |                                                           |
| Uygulama süreci( 23 °C )      | 50 ile 60 Dakika Arası                                    |
| Kuruma                        | İlk kuruma:3 dakika son kuruma:8 dakika                   |
| Tatbik şekli                  | Dökme veya makine ile                                     |
| Elektrik Direnç Dayanıklılığı | 32.000 Volt                                               |
| Parlama Noktası               | Parlama Yapmaz (solventsiz)                               |
| Çalışma Sıcaklığı             | 15-30 °C                                                  |
| Sıcaklığa Dayanım             | 280 °C                                                    |
| Kürünü Tamamlama ( 20 °C)     | 72 saat sonra kürünü tamamlama. Kalıba döküldükten sonra. |

**Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı**

**Güvenlik Önlemleri:**

Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. **Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı.**

**Notlar:**

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir. Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı.

**P-3028-Tekstürlü Tikotropik Köropur Yapıştırıcı**

**AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ**

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15