POLYMEX-3029- Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı

P-3029-Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Polymex P-3029 su bazlı, tek bileşenli akrilik esaslı, toksit olmayan bir üründür.. Polymex P-3029 Yanıcı olmayan basınca duyarlı Vinil, fayans, vinil form, PVC ve Polyester yapıştırıcıdır. Düzensizlikler ve boşluklar için dolgu olarak kullanılabilir mükemmel büzülme serbest sertleşme ve iyi gerilme gösteren yüzeyler için direnç özelliği sağlar. Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı



ÖZELLİKLER ve FAYDALARI

- Roller Rulo, fırça veya dişli mala ile uygulanabilir.
- PVC PVC yapıştırmak için özel olarak geliştirilmiştir.
- Showing gösterilen alt tabakalardaki düzensizlikler ve boşluklar için dolgu maddesi olarak kullanılır. Mükemmel büzülme direnci.
- Har Serbest sertleşme ve iyi gerilme direnci özelliği

ÖNERİLEN KULLANIM TALİMATI

- Her çeşit homojen vinil karo, vinil köpük yapıştırmak için
- Fiberglas destek asbestli PVC / vinil kuvars, vinil keçe jüt sırtlı veya polyester keçe ile yastıklı zemin
- Ole Linolyum ve PVC köpük sırtının yapıştırılması
- Cor Taban mantarının PVC ile üst ve alt kısımlarına yapıştırılması
- İğne keçesi Esnek vinil levhalar ve fayans döşeme yapıştırma
- Alçı levhalar üzerine vinil levha yapıştırma
- Her türlü vinil duvar kağıdı yapıştırma

DEPOLAMA

- Sıkıca kapalı ve doğrudan güneş ışığından uzakta saklanmalıdır.
- 5 °C ila 39°C arasında serin, kuru, iyi havalandırılan bir alanda
- Donmadan koruyun
- Kullanılmadığı zaman kabı sıkıca kapatın.

UYGULAMA ARAÇLARI

Fırça, Rulo, Çentikli Mala veya herhangi bir uygun aplikatörü püskürtme

YÜZEY HAZIRLIĞI

Su Bazlı, Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı Tüm yüzeyler temiz, kuru ve tozdan, kirden, boyadan arındırılmış olmalıdır. gevşek malzemeler, yağ, gres yağı, conta macunları, kür bileşikleri, mumlar ve diğer tüm kirlenmeler. Su Bazlı, Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı Boyalı yüzey üzerine yapılacak uygulamalarda yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmeli, kabaran kısımlar sağlam yüzeye ulaşıncaya kadar kazınmalıdır. Boyalı yüzeyler çok parlak olduğundan tutunma gücünü artırmak için yüzey çentiklenmeli veya zımparalanmalıdır.
Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı.



PAKETLEME

5 ,Kg 10,kg, 20,Kg Kova ve 100, Kg Varil

TEKNİK VERİ TEMEL MALZEME

Modifiye Akrilik Emülsiyon. :KAPSAM (YAKLAŞIK.) : 3 - 4 m2 /Kilogram
Yüzeylere bağlıdır

RENK	: Soluk Kremalı
UYGULAMA SICAKLIK	: 5 ° C - 50 ° C
Viskozite	: AT 25 ° C'de : 65.000 - 90.000 CPs
ASTM D2196	: (Sp. # 7 @ 20 rpm) :
AÇIK ZAMAN	: 20 - 30 Dakika (İklim koşullarına bağlı olarak)

ÖZEL AĞIRLIK GM / CM3 : 1.24 - 1.38 - ASTM D1475
TAM KURUMA : 24 Saat (İklim koşullarına bağlı olarak)
PH - ASTM D 1172 : 8 - 11

DİNLENME
KURU YAPIŞTIRICI : - 10 ° C + 80 ° C'ye kadar.
KATI İÇERİKLER : 71 - 81% - ASTM D1644
ALEVLENEBİLİĞİ Islak ve kuru halde yanmaz

UYGULAMA YÖNTEMİ

SurfacesYüzeyin kuru, pozisyonda ve uygulama için hazır olduğundan emin olun.
The Yapıştırıcıyı taraklı mala ile 2 m2'lik bir yüzeye yayınız. yapıştırıcının açık zamanında döşenebilir. Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı.
Polymex P-3029 Yapıştırıcı uygulandıktan sonraki 20-30 dakika içerisinde fayansları ıslakken sabitleyin, daha sonra yapıştırıcıyı sıkıca tutturmak için fayansları sıkıca bastırın.
Karoların arka kısmını tamamen kaplar. CrossPlastik çapraz armatürler her karoların köşelerine yerleştirilmelidir, bu karolar arasında boşluk oluşmasına neden olur. harç ile dolu İnts Derzleri en az 24 saat sonra derz dolgusu ile doldurunuz. Köşe bağlantıları ve üst kenar, penetrasyonu durdurmak için uygun derz dolgu maddesiyle doldurulmalıdır. 24 saat sonra plastik armatürler sökülmeli ve harç uygulanmalıdır.
Duvar kağıdı veya vinil halı uygulaması, önce alçıpan veya yüzey tamamen yapıştırıcı ile kaplanmalıdır. Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı Su Bazlı, Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı.





TEMİZLEME ve MÜDAHALE

- Islak malzeme hemen su ile temizlenir
- Aletler ve fazla malzeme kurumadan hemen önce su ile temizlenmelidir.
- Kuru ürün lekeleri mekanik olarak kaldırılabilir.
- Atıkları yerel yönetmeliklere göre atın.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

RAF ÖMRÜ

18 ay, orijinal açılmamış ambalajında 5 ° C ila 38 ° C arasında depolandığında raf ömrü.

SAĞLIK & GÜVENLİK

Ürün genellikle güvenlidir, toksik değildir ve ıslak durumda yanıcı değildir.
Ürün yutulmamalı veya cilt ve gözlerle temas etmemelidir. Uygun koruyucu eldiven ve gözlük kullanılması gerekmektedir.
Gözler üründen etkilenirse, bol miktarda temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
Yutulduğunda tıbbi yardım isteyin ve derhal kusturmaya yardımcı olun.

HMIS DEĞERLENDİRMESİ

SAĞLIK : 1
ALEVLENEĞİ : 0
REAKTİVİTE : 0
0 = Minimal-1 = Hafif-2 = Orta-3 = Ciddi-4 = Şiddetli-N = Bilgi verilmedi

EK BİLGİ

SAAF ÜRÜNLERİMİZ AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER ÜRETİLMEKTEDİR

- Solvent Bazlı Yapıştırıcılar
- Su Bazlı Yapıştırıcılar
- Döşeme Yapıştırıcıları
- Macunlar
- Kaplamalar
- Beton Katkıları

Seramik Uygulamaları yapıştırıcısı
Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması yapıştırıcısı
Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler Üzerine Seramik Uygulaması yapıştırıcısı
Boyalı Yüzeyler Üzerine Seramik Uygulaması yapıştırıcısı
Metal, Ahşap vb. Zorlu Yüzeyler Üzerine Seramik Uygulaması yapıştırıcısı
Dış Cephelere Granit Seramik Uygulaması yapıştırıcısı
Bir Gün İçinde Kullanıma Açılacak Mekanlarda Seramik Uygulaması yapıştırıcısı

Bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin.www.polymex.com.tr



Güvenlik Önlemleri:

Ciltle temasından kaçınılmalı, temas halinde bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanılamaz. Direk solumaktan kaçınılmalı, kimyasal solumaya uygun maske, gözlük ve eldiven kullanılmalıdır. Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı.

Dikkat !!! : R20 Solunursa Zararlıdır. R36 / 37 / 38 Gözleri , Solunum Sistemini ve Cildi Tahriş Edicidir. Çalışırken Uygun Koruyucu Giysi, Koruyucu Eldiven Kullanılması Gerekmektedir.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Su Bazlı Tek Bileşenli Akrilik Esaslı Yapıştırıcı.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Head Office:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15