

POLYMEX-3030- Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı
P-3030-Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı

POLYMEX-3030 , PVC/vinil zemin kaplamaları ve yer karoları, heterojen zemin kaplamaları (kompakt, polyester ve köpük sırtlı PVC), mantar PVC yapıştırılmış döşemeler, homojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve delikli veya deliksiz, köpük ya da keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan genel kullanıma uygun, universal tip, akrilik esaslı yapıştırıcıdır. Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı



Kullanıldığı Yerler

- Beton, kum/çimento şapları, anhidrit şaplarda,
- Düzgünleştirilmiş alt zeminlerde,
- Zemine uygulanan kontrplaklar ve ahşap materyallerden oluşan alt zeminlerde,
- Yalnızca iç mekânlarda kullanım içindir.
- Sadece yatay uygulamalar içindir.

Özellikler

- İlk yapıştırmadan itibaren yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Hızlı kurur.
- Uygulaması kolaydır.
- Uzun açık zamana sahiptir.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.

Uygulama Öncesi Hazırlık

- Uygulama yapılacak zemin sağlam, düz, pürüzsüz, kuru ve önceki yapıştırıcı kalıntıları, kalıp yağı, toz, yağ veya diğer kirliliğe neden olan maddelerden arındırılmış olmalıdır.
 - Var olan zemin döşemelerinin üzerine kaplama yaparken, döşemelerin sıkıca sabitlenmiş ve temiz olduğu kontrol edilmelidir.
 - Kir, cila, yağ ve benzeri kirlenmeye neden olan maddeleri temizlenmelidir.
 - Daha detaylı bir alt zemin hazırlığı gerektiğinde, uygun Polymex astarları ile çok emici olan yüzeyler sar yatı azaltmak ve homojen dengeli bir emiciliğe sahip alt zemin elde etmek için astarlanmalıdır.
 - Tüm yüzeylerin nem geçirmezlik düzeyleri yeterli miktarda olmalıdır, eğer değilse, Polymex nem bariyeri epoksi astar ile uygulama öncesinde astarlanmalıdır. Yapıştırıcıyı uygulamadan önce mutlaka astarların ve alt tabakanın iyice kurduğundan emin olun.
- Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı .

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Uygulama

- Uygulama yapılacak alanın tamamına bir dişli mala yardımıyla düz bir kat uygulayın (yüzeyin gözenek ve pürüz durumuna bağlı olarak).
- İnce zemin kaplamalarında görünen yapıştırıcı kalıntılarının etkisini minimize etmek için, malzemeyi bir mala ile uygulayıp, bir rulo ile düzleştirin.
- Kabuk oluşumunu oluşmasını engellemek için, uygun bir bekleme süresi tanıyın (sıcaklık ve nem koşullarına, yüzey emiciliğine ve zemin döşemesinin tipine bağlı olarak yaklaşık 5-10 dakika); yapıştırıcı hala ıslak ve tutma özelliğine sahipken zemin kaplamasını yerleştirin. İçeride kalan havayı çıkarmak için bir mastar ve/veya rulo kullanın ve yapıştırıcının iyice yapıştığından emin olun. 30-40 dakika sonra uygulamayı tekrarlayın.
- Yapıştırıcı, iyi bir yapışma için gerekli olan bekleme süresini doldurmadan (normalde döşeme işleminden sonraki 24 saattir) derzleri birleştirmeyin.



Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER	
Renk	Krem
Bekleme süresi	5 - 10 dakika
Çalışma süresi	30 - 40 dakika
Trafiğe açılma	18 saat
Tam kuruma	48 saat
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.	

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

SARFIYAT

Zemin kaplaması veya özel yüzeyin türü	Kullanılacak olandışli mala (TKB standardıuyarınca)	Ortalama tüketim m ² başına
Her türlü yüzey üzerine sırtı düz çok ince zemin kaplamaları ya da gözeneksiz yüzeyler üzerine sırtı düz zemin kaplamaları	A4 yada rulo ile	250gr
Düz sırtlı zemin kaplamaları	A2	280-300gr
Sırtı hafif pürüzlü, kauçuk zemin kaplamaları	B1	320-360gr
Hindistan cevizi lifi, sisal gibi sırtı pürüzlü zeminkaplamaları	B2	400-450gr

Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı

Uygulama Sonrası Temizlik

Aletler, tercihen yapıştırıcı hala ıslakken ılık suyla temizlenmelidir.

Ambalaj

20 kg'lık plastik kovada.

Depolama

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir
- +10°C ile +30°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Yukarıda belirtilen muhafaza koşullarına uyulması halinde depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Saf Akrilik ve Doğal Reçine Esaslı Yer Kaplama Yapıştırıcısı .

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15