

POLYMEX-4002-Poliüretan Mastik **P-400-Poliüretan Mastik**

Ürün Tanımı:

Polymex-4002; kalıcı Elastikiyetli yapıştırıcı ve mastik amaçlı tabanca ile uygulanabilen tek komponentlidir. Havanın nemi ile hızla kürleşerek yüksek performans oluşturan yapıştırıcı mastiktir. İzolasyon dilatasyon amaçlı kullanılır poliüretan sosis mastik



Özellikler:

- Hızlı kürleşme
- Boyanabilir
- Stabil, çekme yapmaz
- İyi hava dayanıklılığı
- İyi renk stabilitesi
- Uygulandıktan sonra kolaylıkla düzeltilebilir.
- Birçok yüzeye iyi yapışmasıyla aşırı derecede çok yönlü üründür.
- Düşük kokuludur. Poliüretan Mastik

Uygulama Alanları:

Polymex P-4002; elektrik sektöründe, inşaat sektöründe derz tamiratlarında ve araç tamir ve yapımı endüstrisinde hızlı boyanabilme gereksinimli bütün birleştirme ve yapıştırma işleri için güçlü ve çok yönlü bir yapıştırıcı/ mastiktir.(Metaller dâhil malzemelerin geniş bir aralığı Mineli yüzeyler, tahta, GRP ve çoğu plastikler için) .Otomotiv yapımı ve tamirinde, hafif/ağır yaygın araç yapımında ve tamirinde ve karavan ve motor evlerinde, otobüs ve yük vagonları endüstrisinde ve genel fabrikasyon ve toplanmasında spesifiktir.

Renk:

Beyaz, Gri ve Siyah

Depolama ve Raf Ömrü:

Polymex-4002; 5 °C-35 °C arasında serin ve kuru yerde orijinal ambalajında 12 ay depolanabilir. Depolamada uzun süreli periyotlarda 25 °C 'nin üstü aşılmamalıdır. Poliüretan Mastiği rutubetli yerlerde depolamayınız. Poliüretan Mistiği Çocuklardan uzak tutun. İyi havalandırılmış yerlerde kullanın. Isı kaynaklar Ateş ve benzeri aletlerden uzak tutun.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Teknik Özellikler:

Esas	Poliüretan
Kimyasal Yapı	MDI Poliüretan Prepolimer
Kürleşme Sistemi	Nem ile reaksiyona girme
Yüzey Kuruması 23 °C ve %50 nem	40 dakika
Yoğunluk	1,26±0,03 gr/ml
Kürleşme 23 °C ve %50 nem	4mm/24 saat
Shore A	35-40
Kopma Uzaması	≥%2000
Elastisite Modülü %100	>0,6 N/mm ²
Kopma Mukavemeti	>0,75 N/mm ²
Geri Dönüş	%85
Kabul edilebilir ek yeri hareketi	Toplam hareketin %12,5 u
Uygulama Sıcaklığı	5-35 °C
Sıcaklık Direnci	-30/+80 °C
Derz Hareket Kapasitesi	%20

Ambalaj:

Poliüretan Mastik : 400, 600, 800 alüminyum kartuşlarda.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilir.

P-400-Poliüretan Mastik

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-4002