

POLYMEX-4016-2K Poliüretan Esaslı Bitüm Modifiyeli Mastik P-2K Poliüretan Esaslı Bitüm Modifiyeli Mastik

Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez. İki bileşenli, poliüretan bazlı sızdırmazlık maddesi ve kalıcı olarak elastik kalan yapışkan ve Çoğu alt tabakaya iyi yapışma özelliğine sahiptir.

P-4016-Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik.

Uygulamalar

- Cepheler
- Metal panellerin, çatıların yalıtımı ve yapıştırılması ve düzeltmesinde.
- Alüminyum, ahşap ve PVC Pencere uygulamalar.
- Betonda genleşme derzi sızdırmazlığı paneller, zemin derzi ve yol ve köprü yapı.
- Konteyner imalatında yapıştırma.

Özellikleri

Mükemmel Yapışma(beton,metal,ahşap ve benzeri)

Elastikiyet (% 600)

Açık hava uygulamalarına uygundur

UV dayanımlı

Boya uygulanabilir

Farklı hava koşullarına dayanıklı (-30°C/+120°C)

Sertleşme ve yumuşama görülmez (-30 +120)

Prüzsüz yüzey oluşturma özelliği

Sertifika : TS 5926

Teknik özellikler

Renk	: Siyah
Yoğunluk	: 1,40 gr/cm³
Çalışma ısısı	: +5°C/+30°C
Shore setliği	: 30
Sertleşme süresi	: 24 saat
Elastikiyet	: % 600
Max.Derz aralığı	: 4 cm
Karışım	: 5/1
Raf ömrü	: 1 yıl
Ambalaj	: 12 kg (A/B) set

Uygulama alanları

Hava alanları, pistler, parklar,limanlar, tren rayları döşemelerinde, Otobüs ve Yakıt istasyonları, otoyollar, petro kimyasal ve diğer endüstriyel alanların yolları ve beton alalarında kullanılır. Havaalanları, otoyollar ve köprülerdeki çatlıkların onarılmasında ve su izolasyonunda kullanılır. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik.

Faydaları

- Betona, ahşaba, metale, alüminyuma yapışır, polyester, cam, uPVC, taş, seramik vb.
- Parlak ve emülsiyon boya ile aşırı boyanabilir.
- Kullanmadan önce gerekli ön test yapılmalı.
- %35 eklem hareket kapasitesine sahip.
- Kalıcı esneklik sağlar.



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Uygulama

Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik Yüzey hazırlığı: Derzler yağdan, tozdan, kirden ve daha önce kullanılmış malzemelerden arındırılmış olmalı. JS 015 sudan etkilendiği için derzler kuru olmalı ve tam sertlik elde edilinceye kadar su ile teması önlenmelidir. Astar malzemesi kullanılmadan da uygulanabileceği gibi Astar yüzey direncini arttırdığından polymex Astar malzemesi kullanılması önerilirp-999 uygulamasından 45 dakika sonra mastikuygulaması yapılır. Eğer Astar malzemesinin kullanımının üzerinden 24 saat geçmiş ise kurumuş astar üzerine mastik uygulaması yapılmaz..Buda iki yönlü hareket kabiliyeti verir.Polietilen fitilin büyüklüğü derz çapının %20 - %25 'inden büyük olmalıdır. Derz genişliği ve derinliği 5 mm den az olmamalı. 15 mm ye kadar derz genişliği derz derinliğine eşit olmalı daha geniş derzler için derz derinliği 20-25mm arasında ayarlanmalıdır. El ile uygulamalarda malzeme tabanca içerisine yerleştirilir ve hava kabarcığı oluşturmaksızın derz içerisine enjekte edilir. Karışım yapıldıktan sonra 60 dakika içinde kullanılmalıdır %50 nem 25C altında. Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalı.Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik

Ekipman temizliği

Islak Malzemeler etil asetat ya da diğer uygun solventler ile temizlenebilir. Kurumuş malzemeler ise ancak mekanik uygulamalar ile temizlenebilir. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik

Depolama

Saklama süresi normal şartlar altında (kuru ve serin ortam), kapağı kapalı olarak 1 yıldır. Üretim tarihi etiket üzerindedir. Ambalajlar dik olarak depolanmalıdır.P-4016-Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik.

Güvenlik

Ciltle teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Boş ambalajları gıda depolama kapları olarak kullanmayınız. Kullanım sırasında eldiven ve gözlük kullanınız.Yutmayınız, solumayınız, çocuklardan uzak tutunuz. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik

Sorumluluk

Polymex markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumlu olup; sunduğu tüm verileri pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde sorumlu tutulamaz. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik

Yasal Notlar:

polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve polymex tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik
Poliüretan bazlı, iki komponentli, bitüm modifiyeli mastik. Ağır trafiğe ve yüzey hareketlerine karşı dirençlidir. Deniz suyundan, jet yakıtlarından, hidrolik materyallerinden ve yağlardan etkilenmez.

POLYMEX-4016-2K Poliüretan Esaslı Bitüm Modifiyeli Mastik

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15