

Polymex-4022- Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması
P-4025-Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması



Polymex-4022- Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması

Primer	: 150-160 gr/m2 1100 cp
SBR veya EPDM	: Siyah granülle 6250 gr/m2 10 mm için düzgün bir zemine uygulanan yaklaşık tüketim miktarıdır.
(Tekrar) Primer uygulaması	: 110-120 gr/m2 1100 cp 0,5-1,50 mm renkli EPDM 800-100 gr/m2
İki bileşenli self leveling	: 1200-1400 gr/m2 ; 1,20 gr/cm3- SPREY SPOR SAHASI ZEMİN KAPLAMASI

Polymex-4022- Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması

Polymex-4022-SPREY SPOR SAHASI ZEMİN KAPLAMASI

SPREY SPOR SAHASI ZEMİN KAPLAMASI Sprey sistem kaplanacak zemin kir, pas, nem ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Mevcut zemin üzerine primer uygulaması yapılır. Bu uygulamayı takriben özel mikserde poliüretan binder ile karıştırılmış 1-3,5 mm siyah SBR veya siyah EPDM granüller ortalama 10 mm kalınlıkta finischer makinası ile serilir. Yapılan bu elastik katmanın üzerine tekrar primer uygulaması yapılır ve özel püskürtme makinası ile 0,5-1,5 mm arasındaki renkli EPDMler poliüretan iki bileşenli self-levellinge karıştırılıp zemine uygulanır. Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması.

Polymex-4022- Sprey Spor Sahası Zemin Kaplaması.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36