


POLYMEX-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı
P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı

Ürün Tanımı:

Epoksi Esaslı, iki bileşenli, solventsiz şeffaf, hızlı kürlen, UV dayanımlı, son kat şeffaf epoksi kaplama taş bağlayıcı malzemesidir. P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Halı Bağlayıcı.

Kullanım Alanları:

Bina içerisinde, renkli kuvars kaymaz kaplamalar üzerinde, UV dayanımı yüksek şeffaf son kat zemin kaplama sistemlerinde kullanılır. Taş Halı Bağlayıcısı.



Özellik ve Avantajlar:

- Kolay uygulanır.
- Şeffaftır.
- UV ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Düşük viskozitelidir.
- Solvent içermez.
- Mekanik dayanımları yüksektir.
- Su, deniz suyu, atık su, alkaliler, asit çözeltileri, tuzlu su, mineral yağlar ve yakıtlara karşı dirençlidir.

- Taş Halı Bağlayıcısı

Teknik Özellikler:

Betona Yapışma	4-5 N/mm ²
Metal Saç Yapışma	5-7 N /mm ²
Basınç Dayanımı	75 N/mm ²
Eğilme Dayanımı	25 N/mm ²
Elastisite Modülü	10000 N/mm ²
Katı Madde	%100
Isı Dayanımı	185. °C'
Yoğunluk	1,22 gr/ml

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15


Uygulama:

Yüzey Hazırlığı: Polymex-5005; Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması uygulanacak kaplama yüzeyi toz, kir, yağ ve yapışmayı engelleyecek diğer maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama, kaplama sisteminin yeniden kaplanabilme süresi içerisinde yapılmalıdır. Eski kaplamalar üzerine uygulama yapılması durumunda, uygulama yöntemi için Teknik Servisimize danışılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin çekme dayanımı $1,5 \text{ N/mm}^2$, nem oranı maksimum %4 olmalıdır. Zemin sıcaklığının, nem noktasının $+3 \text{ }^{\circ}\text{C}$ üzerinde olmasına dikkat edilmelidir ve en az 6 saat bu şekilde olacağından emin olunmalıdır. P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı.

Karıştırma:

Polymex-5005; Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması karışım oranına göre kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Karışıma başlamadan önce malzeme sıcaklıklarının $+15/+25^{\circ}\text{C}$ arasında olduğundan emin olunmalıdır. Taş Halı Bağlayıcısı.

A bileşeni, Epoksi/Poliüretan Reçine karıştırma ucu takılmış 300 – 400 devir/dk'lık mekanik karıştırıcı ile 3 – 4 dakika, içerisine hava sürüklemekten iyice karıştırılmalıdır. Daha sonra, B bileşenin tamamı A bileşeni içine boşaltılmalı ve B bileşenin içinde malzeme kalmadığından emin olunmalıdır. Polymex P-5005; A+B, homojen bir karışım elde edilinceye kadar en az 3 dakika karıştırılmalıdır. Karıştırma kabının kenarında ve tabanındaki malzeme iyice karıştırılmalıdır. İlk karıştırma kabındaki malzeme, temiz bir kabın içerisine alınarak bir süre dinlendirilmeli ve yaklaşık 1 dakika tekrar karıştırılmalı ve kullanılmalıdır. Solventsiz Sonkat Uv Şeffaf Taş Bağlayıcı



P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Uygulama: Taş Halı Bağlayıcısı

Polymex-5005; Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması yüzeye çekpas veya rulo mala yardımı ile uygulanmalıdır. İzleri minimize etmek için yüzey yeterince taranmalıdır. Taş Halı Bağlayıcısı.

Sarfiyat: Taş Halı Bağlayıcısı

Taş bağlayıcı olarak kullanıldığı takdirde %8 (100.kg taşa 8.kg Reçine kullanılmaktadır.)
Zemine kullanıldığı takdirde m2 ye 0,400-1,00-3,00, kg/m²

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Polymex-5005; Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +8 °C'nin altında ya da +25 °C'nin üzerinde ise, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Ayrıca aşırı sıcak, yağışlı veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır. Uygun sıcaklıklarda yapılacak uygulamalarda, kullanılacak malzemeler, 1 – 2 gün önceden uygulama alanına getirilip depolanmalı ve ortam şartlarına uyum sağlaması sağlanmalıdır. Aşırı soğuk havalarda yapılacak uygulamalarda, ısıtıcılar yardımı ile ortam ve zemin sıcaklığının artırılması sağlanmalı, malzemenin işlenebilirliğinin artırılması için, ambalajlar +20/+25 °C de şartlandırılarak kullanıma hazır hale getirilmelidir. Solventsiz Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı

Epoksi ve poliüretan esaslı zemin sistemleri, uzman uygulamacılar tarafından uygulanmalıdır. Reçine esaslı sistemlerin çalışma ve reaksiyon süreleri, ortam ve zemin sıcaklığından ve havadaki bağıl nemden etkilenir. Düşük sıcaklıklarda kimyasal reaksiyon yavaşlar, bu da kullanma süresini, üzerinin kaplanabilme süresini ve çalışma zamanını uzatır. Aynı zamanda viskozite yükseldiğinden sarfiyat artar. Solventsiz Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı.

Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyonu artırır ve yukarıda belirtilen zamanlar buna bağlı olarak kısalır. Malzemenin tamamının kürlenmesi için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir. Kaplamanın tamamlanmasından sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasından korunmalıdır. Eğer bir su teması olursa, bu kaplama üzerinde karbonatlaşma ve yumuşama yaratacak ve bu da, kaplamanın özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Böyle bir durum karşısında kaplamanın tamamı zeminden kaldırılmalı ve yenilenmelidir. Taş Halı Bağlayıcısı.

Polymex-5005; Şeffaf Epoksi Zemin Kaplaması kullanıma hazır setler halinde temin edilmektedir. Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vs katılmamalıdır. Taş Halı Bağlayıcısı.

Şeffaf epoksi zemin kaplama farkı epoksi kimyasal reçine olarak adlandırılan ve pek çok alanda kullanılan bir malzemedir. Son yıllarda özellikle inşaat sektöründe kullanımı artarak devam etmektedir. Yapısının özellikleri arasında bulunan dayanıklılığı kullanım alanlarının çoğalmasında büyük rol oynar. Şeffaf epoksi zemin kaplama zeminlerdeki dayanıklılığı arttırdığı gibi daha fazla şık bir görünüm kazanmasını da destekler. Her türlü zeminin üzerine uygulanabilir. Koruyucu bir tabaka olarak da ele alınmaktadır. Şeffaf epoksi zemin kaplama adından da anlaşıldığı gibi renksizdir. Kaplandığı alan üzerinde hiçbir renk farkı gözlemlenmez. Zeminin daha pürüzsüz ve su geçirmez özelliğe sahip olmasını sağlar. Taş Halı Bağlayıcısı

P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Epoksi malzemesinin dayanıklılığı kullanıldığı zemine etki eder. Şeffaf epoksi zemin kaplama çok fazla ağırlığa maruz kalan bölgelerde kullanılmamaktadır. Herhangi bir kaza sonucu aşınma riskine karşı onarımı mümkün ve oldukça da kolaydır. Toz tutmadığı için hijyenin ön planda tutulduğu alanlarda tercih edilme oranı yüksektir.

Zeminin daha güzel ve muntazam pürüzsüzlükte olmasını sağlar. Bu yüzden görselliği düzeltmek içinde kullanılabilir. Ortalama olarak kalınlığı 1 milimetre ile 3 milimetre arasında değişkenlik gösterir. Suyu geçirmediği için su izolasyon görevini de bir nevi üstlenmiş olur. Zeminin detaylarının bu işleme tabi tutulduktan sonra daha fazla netlik kazandığı fark edilecektir. Yıpranmış bir zeminin yenilenmesinde bile rahatlıkla kullanılabilir. Şeffaf epoksi zemin kaplaması işlemi tamamlandıktan sonra yüzeydeki yenilik oldukça fazla göze çarpacaktır.

Temizlik:

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir. POLYMEX Polymex - 5005; sertleştikten sonra yüzeyden ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

Depolama ve Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar uygun depolama koşullarında saklanarak 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

Ambalaj:

20.kg 21 kg'lık set veya Varil Aybisi
Epoksi Bileşen A: 14, kg teneke kutu
Epoksi Bileşen B: 7. kg teneke kutu

Güvenlik Önlemleri:

Şeffaf Epoksi Uv Zemin Kaplaması Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

P-5005-2K Solventsiz Epoksi Uv Sonkat Şeffaf Taş Bağlayıcı

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-5005