

Polymex-9003 -Akrilik Sonkat Zemin Boyası

P-9003-Akrilik Sonkat Zemin Boyası

Ürün Tanımı:

Akrilik-Latex, Polimer Modifiyeli, Akrilik Reçineli Su Bazlı Esaslı, özel olarak geliştirilmiş Akrilik Su Bazlı Uv Elastik Sonkat Zemin Boyası.

Özellikler:

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Mükemmel kapaticılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeye bütünleşir. Kolay uygulanır. Akrilik boya Tenis kort boyasının aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur. Akrilik boya Tenis Kort Boyası Sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Renkleri solmaz, dökülmez, çatlama ve kabarma yapmaz. Akrilik boya Tenis kort boyası kesinlikle solma ve sararma yapmaz. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz Akrilik Boya su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür. Akrilik Sonkat Zemin Boyası.

Uygulama Yüzeyleri:

Polymex-9003 - Akrilik Sonkat Zemin Boyası Her türlü mineral esaslı oyun sahasında koruma, dekoratif ve işaretleme amaçlı kullanılabilir. Site ve otellerin tenis kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke işaretlemesinde kullanılabilir. Akrilik Sonkat Zemin Boyası

Uygulama: Yüzey Hazırlama:

Polymex -9003 - Akrilik Sonkat Zemin Boyası Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey emiciliğini kontrol altına almak için Polymex-887-Epoksi Astar 3/1 oranında karıştırılarak astar olarak uygulanmalıdır. P-887-Epoksi Astar m2 ye 0.200.gram uygulanmalıdır üzerine 0.1 ince kum m2 ye 0.500.gram serpilmelidir. Astar katın uygulanmasından 4-6 saat sonra asıl kat uygulamasına geçilmelidir. Epoksi Astarsız kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Akrilik Boya %1 su ile inceltilerek iki kat olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Uygulama rulo Gelberi veya fırça ile yapılabilir. Katlar arasında kuruma süresine uyulması gerekmektedir. Kuruma süresince uygulama yapılan alan kullanıma kapatılmalıdır.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden mutlaka korunmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir.

Akrilik Zemin Boya Teknik Özellikler:

Akrilik boya Görünüm	İpek mat
Akrilik Boya Renk	Beyaz, oksit yeşil ve oksit kırmızı
Yoğunluk	1,30-1,40 g/ cm ³
Örtme Gücü	%CR > 96
Viskozite (25 °C)	125-145 KU
%VOC (Uçucu Organik Madde)	< % 30
% Katı Madde	% 70-80
PH	7-9
Elastikiyet	-30°C ile +80°C arasında elastikiyetini korur
Esneme	ASTM-D 522-93A - 0,98
Aşınma	ASTM-D 4060-1 -0,23 g/1000 devir
Aşınma Dayanımı	(TS EN ISO 5470-1): <1000
Sıcaklık dayanıklılığı	-30°C ile +80°C arası
Tuzlu Suya, Yağ ve Benzine Dayanımı	TS39/T TS 11590=UYGUN
İkinci Kat Uygulama Zamanı (Nem) : 2 Saat	(23 °C % 50 Bağıl
Akrilik Boya Sarfiyat	3 m ² / 1,kg. tek kat 800.gram m2 ye
Uygulanacak Kat Sayısı	2
Su geçirimsizlik oranı	%100
Kimyasal Kuruma Süresi	4-6 saat
Boya Tam Kuruma	24 saat
Parlama Noktası	190 oC
Akrilik Boya Depolama Ömrü	Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında 1
Akrilik Boya Ambalaj	50 kg,60,kg,75,kg kovalarda

Akrilik Sonkat Zemin Boyası

Dikkat:

Akrilik Boya Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Uygulamayı + 7-30 °C Üzeri arasında yapınız.

Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

Karışım Oranları

Acrylic Son Kat Boya	75 kg
Silis kumu(60-80 Mesh)	30 kg
Su	10 kg

Uygulama : Belirtilen karışım oranında homojen olarak karıştırılır ve yüzeye kova vasıtasıyla dökülür. Uygulama Nitril kauçuktan imal edilen özel bir ragle vasıtasıyla yapılır.

Notlar:

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Akrilik Sonkat Zemin Boyası

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası



Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası

Dikkat:

Akrilik Boya Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.

Uygulamayı + 7-30 °C arasında yapınız.

Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Notlar:

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir. Akrilik Sonkat Zemin Boyası

YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Ürün Tanımı:

Akrilik-Latex, Polimer Modifiyeli, Akrilik Reçineli Su Bazlı Esaslı, özel olarak geliştirilmiş Akrilik Su Bazlı Uv Elastik Sonkat Zemin Boyası.

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Merkez:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL

Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Fabrika: Boya ve Vernikçiler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL

Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36