Polymex-9004 –Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

P-9004-Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

Ürün Tanımı:

Akrilik Polimer Esaslı çift Kompenantlı çimento ve silis dolgulu su bazlı Akrilik polimer Reçine esaslı özel olarak geliştirilmiş renkli boyadır. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

Özellikler:

Polymex-9004- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Mükemmel kapatıcılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Kolay uygulanır. Akrilik boya Tenis kort boyasının aşınma direnci geliştirilmiştir. Bu nedenle mineral esaslı açık hava oyun sahalarında kullanımına uygundur. Akrilik boya Tenis Kort Boyası Sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar. Renkleri solmaz, dökülmez, çatlama ve kabarma yapmaz. Akrilik boya Tenis kort boyası kesinlikle solma ve sararma yapmaz. Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz Akrilik Boya su bazlıdır, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası.

Uygulama Yüzeyleri:

Polymex-9004 - Akrilik Sonkat Zemin Boyası Her türlü mineral esaslı oyun sahasında koruma, dekoratif ve işaretleme amaçlı kullanılabilir. Site ve otellerin tenis kortlarında, basketbol, voleybol sahalarında, yürüme veya bisiklet yollarında, kaldırım ve parke işaretlemesinde kullanılabilir. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası.

Uygulama: Yüzey Hazırlama:

Polymex -9004 - Akrilik Sonkat Zemin Boyası Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey emiciliğini kontrol altına almak için Polymex-887-Epoksi Astar 3/1 oranında karıştırılarak astar olarak uygulanmalıdır. P-887-Epoksi Astar m2 ye 0.200.gram uygulanmalıdır üzerine 0.1 ince kum m2 ye 0.500.gram serpilmelidir. Astar katın uygulanmasından 4-6 saat sonra asıl kat uygulamasına geçilmelidir. Epoksi Astarsız kesinlikle uygulama yapılmamalıdır. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası.
Akrilik Boya %1 su ile inceltilerek iki kat olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Uygulama rulo Gelberi veya fırça ile yapılabilir. Katlar arasında kuruma süresine uyulması gerekmektedir.

Kuruma süresince uygulama yapılan alan kullanıma kapatılmalıdır. Uygulama yapılmış alan 3 gün süre ile kullanılmamalı, fiziksel veya kimyasal etkenlerden mutlaka korunmalıdır. Uygulama sırasında kullanılan tüm araçlar su ile temizlenebilir. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası.

Akrilik İki Bileşenli Zemin Boya Teknik Özellikler:

Akrilik boya Görünüm	İpek mat
Akrilik Boya Renk	Beyaz, oksit yeşil ve oksit kırmızı
Viskozite (25 ^{o}C)	115-125 KU
Akrilik Boya Sarfiyat	3 m^{2}/ 1,kg. tek kat
Uygulanacak Kat Sayısı	2
Kuruma Süresi	4-6 saat
Akrilik Boya Tam Kuruma	24 saat
Akrilik Boya Parlama Noktası	190 oC
Akrilik Boya Depolama Ömrü	Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında 1
Akrilik Boya Ambalaj	50 kg,60,kg,75,kg kovalarda
Karışım	Iki bileşenli

Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

Dikkat:

Akrilik Boya Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız. Uygulamayı + 7-30 ^{o}C Üzeri arasında yapınız. Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz. Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

Notlar:

Polymex-9004- Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

P-9004-Akrilik İki Bileşenli Sonkat Zemin Boyası

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Merkez:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15
Fabrika: Boya ve Vernikciler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

POLYMEX®
THE CONSTRUCTIONS CHEMICALS COMPANY

TEKNİK BİLGİ FORMU





AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Merkez:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15
Fabrika: Boya ve Vernikciler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36

Dikkat:

Akrilik Boya Kullanmadan önce homojen hale gelene kadar karıştırınız.
Uygulamayı + 7-30 ^{o}C arasında yapınız.
Ürünü donmaktan ve sıcak havadan koruyunuz.

Notlar:

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

Polymex-9003- Akrilik Sonkat Zemin Boyası





YASAL UYARI

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan AŞY POLYMEKS Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ
Merkez:Alemdağ cad Ihlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15
Fabrika: Boya ve Vernikciler san sit No:61Tuzla / İSTANBUL
Tel: +90 216 304 00 55 - Fax: +90 216 304 00 36