

POLYMEX P-992

Silan Esaslı Astar

Tanım:

Her türlü polimer malzemeler, son katlar, derz dolgu macunları zemin izolasyon ve yüzey kaplama malzemeleri için hazırlanmış tek bileşenli silan esaslı yüzey kaplama astarıdır.

Avantajlar:

Polymex P-992; Silan esaslı tek bileşenlidir. Metal, Seramik, Beton, Ahşap, Fiberglass gibi yüzeyler üzerinde son kat kullanım için mükemmel bir yüzey koşullandırıcıdır. Poliüretan ve epoksi astar malzemelerinin aksine film tabakası oluşturmaz. Yapışmayı kimyasal olarak güçlendirir. Yeni kesilmiş derzler için çok uygundur. Derz/Uygulama alanı dışına taşırıldığında iz bırakmaz. Fırça ve rulo ile uygulanabilir. Şeffaftır. Kolay uygulanır. Üst kat uygulama süresinin kısa olması hızlı çalışmaya olanak verir.

Uygulama:

Silan Esaslı Astar +5 °C den soğuk koşullarda uygulanmamalıdır. Yeterli miktarda Polymex-992 boyama kabına alınır, fırça veya rulo ile zemine kesintisiz şekilde uygulanır. Yüzeyin ıslanması yeterlidir. Beton kaplamanın yüzey dokusuna ve uygulama koşullarına bağlı olarak bir litre Polymex-992 ile 10m²–20 m² yer kaplanabilir. Derzler için kullanıldığında, derz taban fitili yerleştirilmeden uygulanmalıdır. Aksi halde yüksek solvent içerdiğinden taban fitiline zarar verebilir. Aynı nedenle Uygulamalar sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

Polymex P-992; kurduğunda herhangi bir iz bırakmaz, diğer astar türlerinde olduğu gibi gözle görülebilir bir film oluşturmaz. Bu durum kullanıcıların uygulama yaptıkları yeri ayırımsamalarında daha dikkatli davranmalarının gerektirir.

Silan Astar Uygulama Aletleri:

Fırça veya Rulo: Kullanılacak rulo ve fırçalar profesyonel kalitede olmalıdır. Fırçalar orta sıklıkta doğal kıldan yapılmış olmalıdır.

Depolama ve Raf Ömrü:

Saklandığı depoların sıcaklığı +5°C /+30°C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme, üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle özelliklerini koruyacaktır.



Teknik Özellikler Silan Esaslı Astar

Renk	Şeffaf
Baz	Silan
Çözücü	Toluen
Yoğunluk	0,87±0,05 gr/ml
Uygulama Kalınlığı	Nano mertebede
Üst Kat için bekleme süresi	23 °C de en az:15 dakika en fazla:24 saat

Güvenlik:

SDS uygulayıcılar ve denetleyiciler tarafından dikkatle okunmalı ve yazılan hususlara uygun davranılmalıdır. Boşalan ambalajlar konusunda bu husustaki yönetmelik ve yasalara uygun şekilde davranılmalıdır.

Yüksek oranda solvent içermesi nedeniyle temizlik amacıyla kullanılması düşünülmemelidir. Cilde temastan kaçınılmalıdır.

Notlar:

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15