POLYMEX P-997

Epoksi Astar



Tanım :
Polymex-997; Her türlü Epoksi bazlı ürün altında astar olarak kullanılır. Solvent içermeyen, Epoksi esaslı İki bileşenli Epoksi astar malzemesidir.

Özellikler :
Uygulanan yüzeye nüfuz ederek yüzeyi serleştirir. Yağ ve hafif kimyasalların penetrasyonunu önler.

Uygulama :
Polymex P-997; uygulanacak yüzeyde bulunan gevşek parçalar mekanik olarak giderilir. Yağ ile kirlenmiş zeminler deterjanlar ile yıkanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan evvel zeminin tamamen kuru olması gerekmektedir. Hazırlanan yüzeye 1 m² ye 0,200 kg. Polymex-997 gelecek şekilde fırça ya da rulo ile iyice yedirilerek uygulanır. Uygulama ikinci kat yapılarak bitirilir. Eğer zemin emici ve geçirgen ise 1 m² yüzeye 0,300 kg. Polymex-997 uygulanmalıdır.

Kuruma :
Polymex P-997;ilk sertliğini 3-4 saatte, dokunma sertliğini 5-7 saatte, tam kimyasal kürünü 7. gün sonunda alır. İlk sertleşmesini tamamlayan malzeme kullanıma hazırdır.

Kimyasal Dayanım :
Polymex P-997; Epoxy Astar aşağıdaki kimyasallardan 1 hafta süreli daldırma deneyi sonucunda etkilenmemiştir.

Sülfirik asit %30, Hidroklorik asit %20, Kostik soda %30, Amonyak %30, Asetik asit %50, Laktik asit % 15, Benzin, Deniz suyu, Ksilen, Toluen, Ham petrol, Mineral yağ, Hidrolik yağ, Yağ asitleri, Stiren ve Meyve suları gibi malzemelerden etkilenmez. Epoxy Astar

Depolama ve Raf Ömrü:
Korunaklı ve kuru bir ortamda tüm malzemeler 12 ay depolanabilir.

Ambalaj:
Polymex P-997; Epoxy Astar Reçine ve Sertleştirici ayrı ayrı paketlerde olmak üzere (A komponent 12 kg + B komponent 4 kg) toplam 16 kg'lık bir kitten meydana gelmektedir.

Teknik Özellikler:

Renk	**Şeffaf**
Yoğunluk	0,9 kg/lt
Basınç Dayanımı	70 N/mm²
Eğilme Dayanımı	20 N/mm²
Yapışma Mukavemeti	4-5 N/mm²
Kuruma	3-4 saat

Notlar:
Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde edilen veriler, AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. 'nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik gösterebilir.